

Cera



Бесцветный, водоразбавляемый матовый колеруемый финишный воск. Применяется для лессирующей (полупрозрачной) финишной цветовой отделки декоративных рельефных штукатурок серии **RILAKDEKOR** если на то есть указание в инструкции по нанесению соответствующего декоративного материала. Образует полупрозрачную пленку проявляющую рельеф и подчеркивающую контрастность фактуры покрытия. Воск колеруется по системе тонирования RILAKOLOR по каталогам COLTEC WOOD или COLTEC TROX (база ЕС) в оттенок контрастный тону базового рельефного покрытия. С целью снижения красящей способности заколерованного воска его допускается дополнительно смешивать с неколерованным. При желании придать поверхности перламутровый блеск вместо колорантов допускается добавлять в воск перламутровую пудру PERLIUM выбранного цвета. Неколерованный воск CERA также может использоваться для предварительного грунтования поверхности рельефных штукатурок с целью выравнивания их впитывающей способности. Заколерованный воск CERA нанесенный на поверхность, загрунтованную неколерованным воском, медленнее впитывается и высыхает и как результат облегчается его равномерное распределение по поверхности штукатурки.

Нанесение: Заколерованный воск CERA наносится на полностью высохшую поверхность небольшими участками площадью 1÷3 м² при помощи кисти или малярной рукавицы согласно методике описанной в инструкции по нанесению соответствующего базового покрытия. Воск CERA наносится с максимально возможной равномерностью во избежание образования неравномерно окрашенных участков. При нанесении температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +10°C, а относительная влажность воздуха не выше 85%.

Если покрытию требуется придать высокую устойчивость к истиранию и воздействию влаги, его рекомендуется покрыть защитным слоем лака. Для этого допускается использовать лаки Ekoakva, Luoten или Paneļu laka требуемой степени глянца.

Время высыхания при температуре +20°C: 1-2 часа.

Время выдержки покрытой воском поверхности до нанесения защитного слоя лака- минимум 4 часа.

Расход 6÷12 м²/л в зависимости от фактуры поверхности и методики нанесения.

Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Предохранять от замерзания.

Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом.

Держать закрытым и хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Предельно допустимое содержание ЛОВ для этого продукта в странах ЕС (кат.А/І): 200 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 60 г/л.

УПАКОВКА: 0,9 л – 1 литровая пластмассовая банка