



# Silikonu ūdens dispersijas krāsa

## FORSILAN

### RAKSTUROJUMS:

Silikonu ūdens dispersijas fasāžu krāsa. Veido atmosfēras izturīgu pārklājumu ar paaugstinātu tvaiku caurlaidību un tajā pašā laikā hidrofobitāti. Tādejādi, tiek atvieglota ūdens iztvaikošana no krāsojamās virsmas caur pārklājumu atmosfērā un apgrūtināta ūdens kondensāta iesūkšanās krāsotajā virsmā.

### LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta betona un apmestu virsmu krāsošanai ārdarbos.

### TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa Balta (AS bāze), tonējama noteiktos krāsu toņos, izmantojot speciālu krāsu toņu karti.
- spīdums Matēta
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: 1 stunda
- tvaiku caurlaidības koeficients:  $Sd < 0,14$  m (EN ISO 7783 – 2)
- ūdens iesūkšanas koeficients:  $W < 0.1$  kg/m<sup>2</sup> · h<sup>1/2</sup> (EN ISO 1062-3)

### GRUNTĒŠANA:

Jaunas betona un apmestas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 1 – 2 mēnešiem. No betona virsmām iepriekš jānotīra kaļķa piens. No agrāk krāsotām virsmām jānotīra vecā atlobījusies krāsa un netīrumi. Nav ieteicams izmantot FORSILAN tādu virsmu apdarei, kas agrāk krāsotas ar silikātu krāsām. Apmestas un betona virsmas jāgruntē ar gruntēšanas līdzekli FORSILAN BASE, kas iepriekš atšķaidīts ar ūdeni attiecībās no 1:4 (betonam) līdz 1:9 (apmetumam). Gruntēšanas līdzekli uzklāj ar otu vai suku 2 kārtās, negaidot iepriekšējās kārtas nožūšanu. Gruntēšanas līdzekļa darba šķīduma kopējais patēriņš ir 0,5 – 2 m<sup>2</sup>/l apmestām virsmām un 2 – 4 m<sup>2</sup>/l - betona virsmām. Virsmu var krāsot ne ātrāk kā pēc 12 stundām pēc gruntēšanas.

### LIETOŠANA:

Pirms lietošanas krāsu FORSILAN jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā līdz darba viskozitātei jāatšķaida ar ūdeni ( līdz 10 tilpuma procentiem). Krāsu uzklāj ar otu vai veltnīti 1 – 2 kārtās. Krāsošanai nepieciešamā gaisa temperatūra - no + 5 °C līdz + 25 °C un gaisa relatīvais mitrums - ne augstāks par 80 %.

### PATĒRIŅŠ:

7- 9 <sup>2</sup>/l vienai kārtai. Stipri porainām virsmām patēriņš var būt lielāks.

### ŠKĪDINĀTĀJS:

Ūdens.

### GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

### IEPAKOJUMS:

3,6 l, 9 l.

### DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs. Nokļūstot acīs, tūlīt tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai tā marķējumu.