



# Ar ūdeni atšķaidāmas alkīda emaljas

## RIALKID (spīdīga), RIALKID M (pusmatēta)

### **RAKSTUROJUMS:**

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Ar ūdeni atšķaidāmas alkīda emaljas.

Paredzēta tādu koka un iepriekš gruntētu metāla virsmu krāsošanai, kuru ekspluatācija paredzēta gan telpās, gan āra apstākļos.

### **TEHNISKIE PARAMETRI:**

- krāsa

Balta (A bāze), kas var tikt tonēta gaišos krāsu toņos. Tumšo krāsu toņu izgatavošanai jāizmanto C bāze. Tonēšanu veic RILAKOLOR sistēmā.

- spīdums

RIALKID – spīdīga; RIALKID M - pusmatēta

- negaistošo vielu tilpuma daļa, %

40

- žūšanas laiks 20°C

temperatūrā:

6 stundas

### **LIETOŠANA:**

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. Uzklāj uz tīrām, sausām virsmām 2 kārtās ar otu, rullīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011”÷0,017”). Starpkārtu žūšanas laiks +20°C temperatūrā – ne mazāks par 8 stundām, +10°C temperatūrā – ne mazāks par 12 stundām. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C, relatīvajam gaisa mitrumam ne augstākam par 70%.

### **GRUNTĒŠANA:**

a) metāla virsmu:

Tērauda virsmas gruntē ar kādu no gruntīm: GF- 021, NOVAKOR, RIAKOR SOLID, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER vai FERALKID.

Alumīnija un cinkotās virsmas – ar grunti VL – 02 vai NEOSPRINT PRIMER. (skat.atbilstošas grunts lietošanas instrukciju)

b) atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu:

Ieteicams izmantot vienu no bezkrāsas koksnes aizsardzības un impregnēšanas līdzekļiem – TEKSTŪRDEKORS vai TEKSTURAKVA BASE.

### **PATĒRIŅŠ:**

Dati par emaljas patēriņu dažādu pārklājumu biezumu iegūšanai (norēķinot zudumus uzkalšanas laikā) uzrādīti tabulā:

Kārtas biezums, μm		Nepieciešamais kārtu skaits	Emaljas patēriņš, m <sup>2</sup> /l
Sausai plēvei	Slapjai kārtai (bez šķīdinātāja pievienošanas)		
40	100	1	10
60	150	1	6,7

Darba instrumentu mazgāšanas lietot ūdeni.

### **ŠĶĪDINĀTĀJS:**

### **GLABĀŠANAS LAIKS:**

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā no +5°C līdz +30°C

### **IEPAKOJUMS:**

0,9 l; 2,7 l; 9,9 l.

### **DARBA UN VIDES**

### **AIZSARDZĪBA:**

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Satur kobalta oktoātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus un sejas aizsargu.