



Koncentrēts silikonu gruntēšanas līdzeklis

FORSILAN BASE

RAKSTUROJUMS:

Koncentrēts gruntēšanas līdzeklis uz silikona dispersijas bāzes. Piešķir apstrādātajai virsmai hidrofobas īpašības un saglabā tvaiku caurlaidību, tādējādi apgrūtinot ūdens iesūkšanos apstrādātajā virsmā un tajā pašā laikā netraucējot ūdens tvaiku izkļūšanai atmosfērā caur pārklājumu. Pēc apstrādes ar FORSILAN BASE strauji samazinās virsmas spēja uzsūkt ūdeni, tādējādi samazinot virsmas tieksmi veidot sāļu izdalīšanos, noturēt netīrumus un izraisīt citas negatīvās parādības, kuru cēlonis ir ūdens uzsūkšana un migrācija. FORSILAN BASE dziļi iesūcas virsmā, nodrošinot ilglaicīgu aizsardzību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts :

- apmetuma un betona virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar FORSILAN tipa tvaiku caurlaidīgām ūdens dispersiju krāsām;
- betona konstrukciju elementu, silikātķieģeļu apmūrējumu un porainu akmens virsmu (piemēram, smilšakmens) hidrofobizācijai gadījumos, kad to ekspluatācija notiek bez krāsošanas.

Nav ieteicams lietošanai uz akmens virsmām ar blīvu struktūru (bez porām), piemēram, uz pulēta granīta, marmora u.c. Lieto tikai vertikālu virsmu hidrofobizācijai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- negaistošo vielu masas daļa, %
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

50

2 ÷ 5 stundas

LIETOŠANA:

Jaunas betona un apmetas virsmas drīkst pārklāt ar FORSILAN BASE ne ātrāk ka pēc 1- 2 mēnešiem. No betona virsmām iepriekš jānotīra „kalķa piens”. Logu rāmjus un citus elementus, kas nav paredzēti apstrādei ar FORSILAN BASE, aizklāj ar polietilēna plēvi. Pirms lietošanas līdzekli jāatšķaida ar ūdeni šādās attiecībās: **1 daļa** FORSILAN BASE uz **4 daļām** ūdens betona virsmu apstrādei; **1 daļa** FORSILAN BASE uz **9 daļām** ūdens apmetu un akmens virsmu, kā arī ķieģeļu apmūrējumu apstrādei. Līdzekli bagātīgi uzklāj uz sagatavotām sausām un tīrām virsmām ar otu vai suku 2 kārtās, nodrošinot virsmas piesūcināšanu un negaidot pirmās kārtas nožūšanu. Gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C un relatīvajam mitrumam - ne augstākam par 80 %. Pēc apstrādes virsma nedrīkst tikt pakļauta lietus iedarbībai 12 stundu laikā. Apstrādātās virsmas ir gatavas tālākai krāsošanai pēc 12 stundām.

PATĒRINŠ:

(darba šķīduma)

ŠKIDINĀTĀJS:

GLABĀŠANA:

0,5 - 2 m²/l - apmetām virsmām; 2 - 4 m²/l – betona, ķieģeļu apmūrējumu un akmens virsmām.

Instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni.

Glabāt blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par +5°C. Garantijas laiks glabāšanai - 36 mēneši.

IEPAKOJUMS:

DARBA UN VIDES

AIZSARDZĪBA:

1 l, 5l.

Bīstams ūdens organismiem, var ieradīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Ja noklust acīs, nekavējoties tas skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.