



Акриловая вододисперсионная краска

AKVATOR

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Акриловая вододисперсионная краска. Отличается высокой атмосферостойкостью. Сохраняет эластичность плёнки, что предотвращает растрескивание и отслаивание покрытия под воздействием различных атмосферных факторов, чем обеспечивается длительный срок службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для окраски деревянных фасадов зданий и других деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет

База А (белая основная краска) – тонируется в светлые тона; жёлтая, зелёная, тёмно-коричневая, красно-коричневая и чёрная. База С используется для тонирования в тёмные тона по системе RILAKOLOR.

- блеск

полуматовая

- массовая доля нелетучих веществ %

50 – 65 , в зависимости от цвета

- время высыхания при температуре 20°C

не более 1 часа

ПРИМЕНЕНИЕ:

Деревянные поверхности эксплуатирующиеся в атмосферных условиях перед нанесением "AKVATOR" необходимо загрунтовать одним из бесцветных древозащитных средств "TEKSTURDEKORS" или «TEKSTURAKVA BASE». Допускается наносить на поверхности ранее окрашенные алкидными эмалями. При этом необходима опытная окраска небольшого участка поверхности с последующим испытанием межслойной адгезии.

Перед применением краску тщательно размешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости водой. Краску наносят на чистые, сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше +5°C и относительной влажности воздуха - не более 85 %.

РАСХОД:

8÷11 м²/л на каждый слой

РАСТВОРИТЕЛЬ:

вода

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0°C

УПАКОВКА:

0,9 л, 3,6 л, 9,0 л.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей.

Избегать вдыхания аэрозоля.

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.