



Быстросохнущая виниловая эмаль

VINITOP

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая виниловая эмаль. Образует полуматовое покрытие устойчивое к периодическому воздействию разбавленных растворов щелочей, солей и слабых неокисляющих кислот.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях в том числе в морской и промышленной атмосфере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет Белый (база TAL). Тонируется в светлые тона по системе "TEMACOLOR SCALA".
- блеск полуматовая
- массовая доля нелетучих веществ, % 38 ± 2
- объемная доля нелетучих веществ, % 25 ± 2
- время высыхания см. таблицу 1:

Таблица 1

| t ⁰ C | Время высыхания, ч | Время выдержки до нанесения последующих слоев, часов, не менее |
|------------------|--------------------|--|
| -10 | 6 | 6 |
| 0 | 4 | 4 |
| + 10 | 2 | 2 |
| +20 | 1 | 1 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем (646, 647, R- 4) : 0÷5 % при нанесении кистью и валиком, 20 – 25 % при нанесении пульверизатором и установками безвоздушного распыления.

Нанесение производят кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011"÷0,017") при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже минус 10⁰C и относительной влажности не выше 85 %.

ГРУНТОВАНИЕ:

Стальные поверхности грунтуются одним из грунтов: VINIPRIM, EPOPRIM, EPOPRIM-VINTEKS или EPOCINK (см.инструкции по применению соответствующих грунтов). Стальные поверхности эксплуатирующиеся внутри помещений допускается окрашивать без предварительного грунтования. В этом случае окрашиваемая поверхность должна быть очищена от ржавчины и загрязнений до степени Sa 2¹/2 или St3.

Оцинкованные поверхности грунтуются одним из грунтов: VL-02 или VINIPRIM.

**РАСХОД:**

Данные о расходе эмали при различных толщинах покрытий указаны в таблице 2:

Таблица 2.

| Толщина пленки эмали, мкм | | Необходимое количество слоев для получения указанной толщины покрытия | Расход, м ² /литр без учета потерь при нанесении |
|---------------------------|--|---|---|
| сухая | мокрая (без разбавления растворителями) | | |
| 40 | 160 | 1 | 6,0 – 6,4 |
| 80 | - | 2 | 3,0 – 3,4 |

РАСТВОРИТЕЛЬ:

646, 647, R – 4.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

36 мес. в плотно закрытой таре производителя при температуре не выше + 30°C.

УПАКОВКА:

2,7 л; 9,9 л

**ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

Легко воспламеняющийся. Вреден. Раздражающий. Вреден при вдыхании и при контакте с кожей. Вызывает раздражение глаз. Вызывает раздражение кожи. Вызывает раздражение глаз и кожи. При попадании на кожу может вызвать повышенную чувствительность. Повторное воздействие может вызвать сухость и появление трещин на коже. Пары могут вызвать сонливость и головокружение