



Вододисперсионная силиконовая фасадная краска

FORSILAN

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вододисперсионная силиконовая краска. Краска образует атмосферостойкое покрытие обладающее повышенной паропроницаемостью и в тоже время гидрофобностью. Тем самым облегчается испарение газообразной влаги (водяных паров) из окрашенной поверхности через покрытие в атмосферу, а также затрудняется впитывание конденсированной влаги (воды) в окрашенную поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для окраски бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей зданий и сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет

База AS (белая основная краска) – тонируется в определенную гамму оттенков (по специальной карте тонов)

- блеск

матовая

- время высыхания при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$

1 час

- коэффициент паропроницаемости

$S_d < 0.14 \text{ m (EN ISO 7783-2)}$

- коэффициент водопоглощения

$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2} \text{ (EN ISO 1062-3)}$

ГРУНТОВАНИЕ:

Новые бетонные и оштукатуренные бетонные поверхности допускается окрашивать не ранее чем через 1÷2 месяца. С бетонных поверхностей должно быть предварительно удалено известковое молоко. С ранее окрашенных поверхностей должна быть удалена старая отслоившаяся краска и загрязнения. Не рекомендуется использовать FORSILAN для окраски поверхностей ранее покрытых силикатными красками. Оштукатуренные и бетонные поверхности грунтуются средством "FORSILAN BASE" разбавленным водой в соотношении от 1:4 (для бетона) до 1:9 (для штукатурки). Грунтовочное средство наносится кистью или щеткой 2-мя слоями, методом «мокрый на мокрый». Суммарный расход рабочего раствора грунтовочного средства составляет 0,5÷2 м²/л для оштукатуренных поверхностей; 2÷4 м²/л – для бетонных.

Поверхность допускается окрашивать не ранее чем через 12 часов после грунтования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением краску FORSILAN необходимо перемешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости водой до 10 % от объема. Краску наносят кистью или валиком в 1÷2 слоя. Нанесение производить при температуре воздуха от +5⁰С и до +25⁰С и относительной влажности не более 80 %. Время выдержки перед нанесением следующего слоя должно быть не менее 12 часов.

РАСХОД:

7÷9 м²/л на каждый слой. При окраске пористых и неровных поверхностей расход может быть выше.



РАСТВОРИТЕЛЬ:

Вода

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0°C.

УПАКОВКА:

3,6 л , 9 л

**ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Не допускать попадания в окружающую среду.