



Грунт

VINIPRIM

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущий виниловый грунт VINIPRIM. Обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту благодаря хорошей адгезии и содержанию эффективных антикоррозионных пигментов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для грунтования стальных и оцинкованных металлических поверхностей эксплуатирующихся в атмосферных условиях в том числе в морской и промышленной атмосфере.

Внутри помещений может использоваться как самостоятельное покрытие устойчивое к периодическому воздействию разбавленных растворов щелочей, солей и слабых растворов неокисляющих кислот. Для последующей окраски рекомендуются эмали на основе виниловых или хлоркаучуковых смол, например: VINITOR, КС-190.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет	Серо-зеленый.
- массовая доля нелетучих веществ, %	43 ± 3
- объемная доля нелетучих веществ, %	28 ± 2
- время высыхания при температуре 20°C	См. таблицу 1

Таблица 1.

t°C	Время высыхания, ч	Время выдержки перед нанесением последующих слоев Время выдержки перед нанесением эмалей, ч
-10	6	6
0	4	4
+ 10	2	2
+20	1	1

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стальная поверхность должна быть очищена от ржавчины и загрязнений методом абразивной очистки до степени Sa 2 $\frac{1}{2}$ или St 3 и обезжирена. Оцинкованную поверхность перед окраской необходимо обезжирить, слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой или подвергнуть легкой струйной абразивной очистке, промыть 5%-ным раствором аммиачной воды и просушить. Перед применением грунт тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем: 0 ÷ 5 % по объему при нанесении кистью и валиком, 15 – 25 % по объему при нанесении пульверизатором, 0 ÷ 20 % по объему при нанесении установками безвоздушного распыления. Нанесение производят кистью, валиком, пульверизатором или установками

безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011"±0,017") при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже минус 10⁰ С и относительной влажности не выше 85%.

РАСХОД:
(без учета потерь при нанесении)

Данные о расходе грунта при различных толщинах покрытий указаны в таблице 2:

Таблица 2.

Толщина пленки грунта, мкм		Необходимое количество слоев для получения указанной толщины покрытия	Расход грунта, м ² /литр без учета потерь при нанесении
сухая	мокрая (без разбавления грунта растворителями)		
50	180	1	5,6
100	360	1-2	2,8

Рекомендуемая толщина покрытия не менее 50 мкм

РАСТВОРИТЕЛЬ: 646, 647, R- 4.

ХРАНЕНИЕ: 36 мес. в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5⁰С до 30⁰С.

УПАКОВКА: 2.7 л, 10 л, 23 л. Возможна другая упаковка.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: