



Грунтовочное средство

FORSILAN BASE

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Представляет собой концентрированное грунтовочное средство на основе силиконовой дисперсии. Придает обработанной поверхности гидрофобные свойства и сохраняет паропроницаемость, т.е. затрудняет впитывание воды в обработанную поверхность, в то же время не препятствует выходу через поверхность в атмосферу газообразной влаги (водяных паров). В результате обработки средством FORSILAN BASE резко сокращается способность поверхности к впитыванию воды, чем обуславливается уменьшение склонности поверхности к образованию высолов, грязеудержанию и другим негативным явлениям, вызываемым впитыванием и миграцией воды. FORSILAN BASE проникает в глубь поверхности, чем обеспечивается ее надежная и долговременная защита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- грунтование поверхностей покрытых минеральными штукатурками, а также бетонных поверхностей перед их окраской паропроницаемыми вододисперсионными красками типа FORSILAN.
- Гидрофобизация бетонных конструктивных элементов и кладки из известкового кирпича, пористых каменных поверхностей (например, песчаника) эксплуатируемых без дальнейшей окраски.

Не рекомендуется для применения на каменных поверхностях с плотной (непористой) структурой (полированный гранит, мрамор и др.) Применяется для гидрофобизации только вертикальных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет	бесцветный
- массовая доля нелетучих веществ %	50
- время высыхания при температуре (20±2) ⁰ С	2 ÷ 5 часа

ПРИМЕНЕНИЕ:

Свежие бетонные и оштукатуренные поверхности допускается покрывать FORSILAN BASE не ранее чем через 1÷2 месяца. С бетонных поверхностей должно быть предварительно удалено известковое молоко.

Оконные рамы и другие не предназначенные для покрытия FORSILAN BASE элементы предварительно закрывают полиэтиленовой пленкой.

Перед использованием средство разбавляется водой в следующих соотношениях 1 часть FORSILAN BASE на 4 части воды для обработки бетонных поверхностей; 1 часть FORSILAN BASE на 9 частей воды для обработки оштукатуренных поверхностей, кирпичной кладки, а также каменных поверхностей. Средство наносится на подготовленные чистые и сухие поверхности кистью или щеткой 2-мя обильными, насыщающими поверхность слоями методом «мокрый на мокрый» при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5⁰С и относительной влажности не более 80 %. После обработки поверхность не должна подвергаться воздействиям дождя в течение 12 часов.

Обработанные поверхности готовы к дальнейшей окраске через 12 часов.



- РАСХОД:** Суммарный расход рабочего раствора составляет 0,5÷2 м²/л при обработке оштукатуренных поверхностей; 2÷4 м²/л – при обработке бетонных поверхностей, кирпичной кладки и каменных поверхностей.
- РАСТВОРИТЕЛЬ:** Для мытья инструментов использовать воду.
- ХРАНЕНИЕ:** в плотно закрытой таре производителя при температуре не ниже +5⁰С. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
- УПАКОВКА:** 1 л, 5 л.
- ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:** Опасен для водных организмов, может вызвать длительное вредное воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Не допускать попадания в окружающую среду. Следовать указаниям, данным в Листе безопасности.