



PARKETINIS PENTAFTALINIS LAKAS

CHARAKTERISTIKA:

Alkidinis lakas.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas dengti parketui ir medinėms grindims saikingai eksploatuojamose gyvenamose patalpose.

TECHNINIAI RODIKLIAI:

- blizgesys

Blizgantis.

- nelakių medžiagų masinė dalis, %

46 ± 3.

- džiūvimo trukmė +20°C temperatūroje

Ne daugiau 24 val.

PANAUDOJIMAS:

Švarūs ir sausi paviršiai 1 – 2 sluoksniais lakuojami teptuku arba voleliu. Jei reikia lakas iki 5 % pagal tūrį atskiedžiamas skiedikliu. Kiekvienas sluoksnis džiovinamas 24 val. (20 ± 2)°C temperatūroje. Dengiant 2 sluoksniais rekomenduojama 1 sluoksnį lengvai nušlifuoti. Šlifuoti yra būtina jeigu iki dažant 2 sluoksniu praėjo daugiau nei 3 paros.

SUNAUDOJIMAS:

8 ÷ 10 m²/l vienam sluoksniui.

SKIEDIKLIS:

Vaitspiritas arba VAITSOL. Tie patys tirpikliai naudojami darbo įrankiams plauti.

SAUGOJIMO TRUKMĖ:

48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje.

PAKUOTĖ:

0,9 l; 2,7 l. Galimos kitokios pakuotės.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Turi vaitspirito. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį vandens aplinkai. Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garų ir aerosolių. Neleisti patekti ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai ventiliuojamose patalpose. Neleisti patekti į supančią aplinką. Laikytis saugumo Lape pateiktų nurodymų