

Kvarc



Akrilinis vandeniu skiedžiamas slepiantis baltos spalvos gruntas skirtas gruntuoti mineraliniams paviršiams, eksploatuojamiems patalpų viduje, prieš dengiant tuos paviršius dekoratyviniais faktūriniais serijos **RILAKDEKOR**, dažais ir tinkais, jeigu apie tai yra nurodyta atitinkamos dekoratyvinės medžiagos panaudojimo instrukcijoje. Gruntas sutvirtina akytus paviršius, suteikia pagrindu vienodą pagal plotą sugeriamą gebą. Sukuria smulkiagrūdę dangą,

užtikrinančią patikimą dekoratyvinės medžiagos adheziją su pagrindu, o taip pat palengvina dengimą ir sumažina dekoratyvinės medžiagos sunaudojimą. Reikalui esant galima koleruoti pagal tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė A).

Gruntru KVARC dengiama 1-2 sluoksniais velenėliu ar teptuku švarūs, tvirti ir sausi mineraliniai pagrindai (tinkuoti paviršiai, betonas, regipsas ir pan., o taip pat paviršiai anksčiau nudažyti vandens dispersiniais dažais). Gruntuojant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10°C, o oro santykinė drėgmė ne didesnė nei 85%.

Džiūvimo trukmė +20°C temperatūroje 1 val. Sekantį dekoratyvinį sluoksnį galima dengti praėjus mažiausiai 4 val. po ankstesnio sluoksnio uždengimo.

Sunaudojimas: 8÷10 m²/l vienam sluoksniui.

Saugoti aklinau uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo.

Vaškavimo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu.

Ribinis leidžiamas kiekis LOJ šiam produktui ES šalyse (kat.A/I): 30g/l (2010). Maksimalus kiekis LOJ produktėv – 29 g/l.