


Dekoratyviniai vandeniui skiedžiami dažai su perlamutriniu atspalviu leidžia suteikti sienoms išskirtiną savo elegantiškumu švelnų ir mirdantį perlo blizgesį. Žaidžiantis šviesos spinduliuose SETUAL paviršius sukuria optinį sodrių tonų variacijos reginį, priklausomai nuo regėjimo kampo ir apšvietimo intensyvumo. SETUAL sukuria labai atsparią plovimui dangą ir gali būti naudojamas gyvenamųjų, įstaigų ir visuomeninių patalpų su didele eksploatacine apkrova sienų apdailai. SETUAL koleruojamas pagal tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė A). Parenkant atspalvį reikia atsižvelgti į tai, kad danga pasižymi žaižaruojančiu perlamutriniu spindesiu, t.y. ant realaus paviršiaus (sienos) vizualinis atspalvių (ypač šviesių) suvokimas gali keistis priklausomai nuo regėjimo kampo ar apšvietimo. Kad išvengti nesusipratimų prieš pradėdant darbus rekomenduojama atlikti nedidelio eksperimentinio plotelio ar planšetės bandomąjį dažymą.


Paviršiaus paruošimas: SETUAL skirtas dengti lygiems, švariems, tvirtiems ir sausiems mineraliniams pagrindams (tinkas, betonas, regipsas ir pan.), prieš tai nudažytiems artimos spalvos dažais Movilat Base, Movilat 4 ar Movilat 7. (*foto 1.*)



Dažymas: SETUAL paruoštas naudojimui ir daugeliu atveju jo skiesti nereikia. Prieš naudojant reikia rūpestingai išmaišyti. Pirmam dažų sluoksniui galima naudoti stačiakampę ar trapecinę metalinę mentelę (kelnę) su plokščiu poliruotu darbinio paviršiumi ir užapvalintais kraštais (toliau tekste mentelė) arba plačiu teptuku su minkštais šereliais. Pirmąjį sluoksnį reikia dengti įvairių krypčių judesiais, stengiantis nesudaryti ant paviršiaus grubios reljefinės faktūros (*foto 2.*). Pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, mentele nedideliais 1-2 m² plotais dengiamas antras sluoksnis. Prieš galutinį apdorojimą reikia šviežiai užteptą sluoksnį išlaikyti 5-10 min. Tada ant džiūstančio antro sluoksnio, įvairiomis kryptimis judinant prie sienos darbinio paviršiumi prispausta mentelę, sukuriama raštas (*foto 3.*). Jeigu darbo eigoje ant mentelės susikaupia produkto krešuliai ar likučiai, tai jie vėl panaudojami, nesmarkiai spaudžiant instrumentą smailiu į paviršių kampu. Dažant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10°C, o oro santykinė drėgmė ne didesnė nei 85%.



Džiūvimo trukmė kiekvienam SETUAL sluoksniui +20°C temperatūroje - 4 val. Visišką stabilumą danga pasiekia praėjus 1,5-2 savaitėm po dažymo. Tuo laikotarpiu dažytą paviršių reikia saugoti nuo intensyvių apkrovų.



Sunaudojimas: 9÷11 m²/l vienam sluoksniui.

Dažymo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu.

Saugoti aklinau uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo.

Laikyti uždarytą ir saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę.

Ribinis leidžiamas kiekis LOJ šiam produktui ES šalyse (kat.A/I): 200g/l (2010). Maksimalus kiekis LOJ produkte – 180 g/l.

Pakuotė: 0,9 – 1 l plastmasinė skardinė,
3,6 - 5 l plastmasinis kibiras.

