



Greitai džūvantis vinilinis emalis

VINITOP

CHARAKTERISTIKA:

Greitai džūvantis vinilinis emalis. Sudaro pusiau matinę dangą, atsparią periodiškams atskiestų šarmų tirpalų, druskų, silpnų tirpalų neoksiduojančių rūgščių poveikiams.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas dažyti metaliniams paviršiams, eksploatuojamiems atmosferos sąlygomis, tame tarpe jūrų ir pramoninėje atmosferoje.

TECHNINIAI RODIKLIAI:

- spalva Baltas (baze TAL). Tonojamas šviesiais tonais pagal "TEMACOLOR SCALA" sistemą
Pusiau matinis
- blizgesys
- nelakių medžiagų masinė dalis, % 38 ± 2 .
- nelakių medžiagų tūrinė dalis, % 25 ± 2 .
- džūvimo trukmė Žiūr. Lentelę 1: Lentelė 1

t ⁰ C	Džūvimo trukmė, val	Išlaukimo laikas iki dengiant kitais sluoksniais, val., ne mažiau
-10	6	6
0	4	4
+10	2	2
+20	1	1

PANAUDOJIMAS:

Prieš naudojant emalis stropiai išmaišomas. Jeigu reikia iki darbinio klampumo atskiedžiamas tirpikliu (646, 647, R- 4): 0 ÷ 5 % pagal tūrį dengiant teptuku arba voleliu; 20 – 25 % pagal tūrį dengiant pulverizatoriumi ir beorės pulverizacijos įrenginiu (tūtos skersmuo 0,011"÷0,017"). Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė už minus 10⁰C, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 85%.

GRUNTAVIMAS:

Plieniniai paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: VINIPRIM, EPOPRIM, EPOPRIM-VINTEKS arba EPOCINK (žiūr. atitinkamų gruntavimo priemonių naudojimo instrukciją). Plieniniai paviršiai, eksploatuojami patalpų viduje gali būti dažomi be gruntavimo. Tuo atveju dažomas paviršius turi būti nuvalytas nuo rūdžių ir nešvarumų iki laipsnio Sa 2¹/2 arba St3.
Cinkuoti paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: VL-02 arba VINIPRIM.

SUNAUDOJIMAS:

Duomenys apie emalio sunaudojimą įvairaus storio dangoms pateikti Lentelėje 2:

Lentelē 2.

Emalio plēvelēs storis, μm		Būtinās slukšņu skaicius, norint gauti nurodyto storio dangą	Sunaudojimas, m^2/l (neįvertinus dengimo nuostolių)
sausas	drėgna (neskiedus tirpikliu)		
40	160	1	6,0 – 6,4
80	-	2	3,0 – 3,4

TIRPIKLIS:

646, 647, R – 4.

SAUGOJIMO TRUKMĖ:

36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje temperatūroje ne aukštesnėje už + 30°C.

PAKUOTĖ:

2,7 l; 9,9 l.

**DARBO IR SUPANČIOS
APLINKOS APSAUGA:**

Lengvai užsiliepsnojantis. Kenksmingas. Dirginantis.
Kenksmingas įkvepiant ir kontakte su oda. Dirgina akis ir odą.
Patekęs ant odos gali padidinti jos jautrumą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą. Garai gali iššaukti mieguistumą ir galvos svaigimą.