



Vesidispersioon-silikoonvärv fassaadile

FORSILAN

OMADUSED:

Vesidispersioon-silikoonvärv. Värv moodustab ilmastikukindla katte, millel on kõrge auruläbilaskvus, kuid mis on samal ajal hüdrofoobne. See kergendab gaasilise niiskuse (veeauru) aurumist värvitud pinnalt läbi katte atmosfääri, raskendades samas kondenseerunud niiskuse (vee) imendumist värvitud pinda.

KASUTUSALA:

Hoonete ja rajatiste betoonist ja krohvitud pindade värvimiseks välistingimustes.

TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus

Baas AS (valge põhivärv) – toonitakse teatud toonivarjundite valikus (vastav värvikaart)

- läige

matt

- kuivamisaeg temperatuuril (20±2) °C

1 tund

- auru läbilaskvuse koefitsient
- veeimavuse koefitsient

$S_d < 0,14 \text{ m}$ (EN ISO 7783-2)
 $W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$ (EN ISO 1062-3)

KRUNTIMINE:

Uusi betoonitud ja krohvitud betoonpindu võib värvida mitte varem kui 1–2 kuu pärast. Betoonpinnalt tuleb enne eemaldada lubjapiim. Varem värvitud pindadelt tuleb eemaldada vana kooruv värv ja mustus. Värv Forsilan ei soovitata kasutada varem silikaatvärviga kaetud pinna värvimiseks. Krohvitud ja betoonpinnad kruntimiseks sobib Forsilan Base, mis on lahjendatud veega vahekorras 1:4 (betoonile) kuni 1:9 (krohvi jaoks). Kruntimisvahend kantakse peale pintsliga või harjaga kahe kihina, meetodil „märg märjale“. Kruntimisvahendi töölahuse kogukulu on 0,5–2 m²/l krohvitud pinnale; 2–4 m²/l betoonpinnale.

Pinda võib värvida mitte varem kui 12 tundi pärast kruntimist.

KASUTAMINE:

Enne värvi Forsilan kasutamist tuleb seda segada ja vajaduse korral lahjendada kuni tööviskoossuseni veega kuni 10% mahust. Värv kantakse peale pintsliga või rulliga 1–2 kihis. Värvida võib õhutemperatuuril +5 °C kuni +25 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures mitte üle 80%. Kuivamisaeg enne järgmise kihi pealekandmist peab olema vähemalt 12 tundi.

KULU:

7–9 m²/l iga kihi jaoks. Poorsete ja ebatasaste pindade värvimisel värvivõib kulu olla suurem.

LAHUSTI:

Vesi

SÄILITAMINE:

36 kuud tihedalt suletud tootjataras temperatuuril üle 0 °C.

PAKEND:

3,6 l; 9 l



TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist.

Vältida silma sattumist. Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.

Ei tohi sattuda keskkonda.