



# Kruntimisvahend

## FORSILAN BASE

### OMADUSED:

Kontsentreeritud silikoondispersioon-kruntimisvahend. Annab töödeldavale pinnale hüdrofoobsed omadused ja säilitab auru läbilaskvuse, st raskendab vee imendumist töödeldud pinda, kuid samal ajal ei takista gaasilise niiskuse (veeauru) väljumist läbi pinna atmosfääri. Vahendiga FORSILAN BASE töötlemise tulemusena väheneb järsult pinna võime imada vett. Tänu sellele vähenevad vee imendumise ja liikumisega seotud negatiivsed nähtused, nagu soola- ja mustusekogumike teke. FORSILAN BASE tungib sügavale pinda, tagades kindla ja pikaajalise kaitse.

### KASUTUSALA:

- Mineraalkrohviga kaetud pindade ja betoonpindade kruntimine enne nende värvimist auru läbilaskvate vesidispersioonvärviga FORSILAN.
- Niisuguste betoonist konstruktsioonelementide ja lubjakivitelistest müüride, poorsete kivipindade (näiteks liivakivi) hüdrofoobseks muutmine, mida edaspidi ei värvita.

Ei soovitata kasutada tiheda (mittepoorse) struktuuriga kivipinna puhul (poleeritud graniit, marmor jt). Kasutatakse üksnes vertikaalsete pindade hüdrofoobseks muutmiseks.

### TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus	värvitu
- mittelenduvate ainete massiosakaal, %	50
- kuivamisaeg temperatuuril (20 ±2) °C	2–5 tundi

### KASUTAMINE:

Värsked betoon- ja krohvitud pindu võib vahendiga FORSILAN BASE katta mitte varem kui 1–2 kuu pärast. Betoonpinnalt peab enne olema eemaldatud lubjapiim.

Aknaraamid ja muud elemendid, mis pole ette nähtud vahendiga FORSILAN BASE katmiseks, tuleb enne katta polüetüleenkilega.

Enne kasutamist lahjendada vahendit veega järgmises vahekorras: 1 osa vahendit FORSILAN BASE 4 osa vee kohta betoonpindade töötlemiseks; 1 osa vahendit FORSILAN BASE 9 osa vee kohta krohvitud pindade, tellismüüri, samuti kivipindade töötlemiseks. Vahend kantakse ettevalmistatud puhtale ja kuivale pinnale pintsliga või harjaga kahe rikkaliku, pinda küllastava kihina meetodil „märg märjale“ õhu- ja pinnatemperatuuril mitte alla +5 °C ja suhtelise õhuniiskusega mitte üle 80%. Pärast töötlemist ei tohi pinnale 12 tunni jooksul vihma sadada.

Töödeldud pindu võib värvida 12 tunni pärast.

### KULU:

Töölahuse kogukulu on 0,5–2 m<sup>2</sup>/l krohvitud pinna töötlemisel; 2–4 m<sup>2</sup>/l betoonpinna, telliskivimüüri või kivipinna töötlemisel.

### LAHUSTI:

Tööriistade pesemiseks kasutada vett.

### SÄILITAMINE:

Tihedalt suletud tootjataras temperatuuril mitte alla +5 °C. Säilitamise garantiiaeg – 36 kuud.



**PAKEND:**

1 l, 5 l

**TÖÖ- JA**  
**KESKKONNAKAITSE:**

Ohtlik veeorganismidele, võib tekitada pikaajalist kahjulikku mõju veekeskkonnas. Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist. Vältida silma sattumist. Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend või etikett. Ei tohi sattuda keskkonda. Järgida ohutuskaardi juhiseid.