



ALUKID GOLD

Pretkorozijas grunts-emaļa

RAKSTUROJUMS:

Alkīda pretkorozijas grunts-emaļa. Veido pārklājumu ar zeltainu metālisku spīdumu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju un dekoratīvai apdarei ārdarbos un iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa zeltaina
- negaistošo vielu tilpuma daļa,% 65±2
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: 12 stundas

LIETOŠANA:

Atļauts uzklāt gan tieši uz tērauda virsmām, gan arī uz virsmām kas iepriekš gruntētas ar gruntīm GF- 021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL - 02. Pirms lietošanas ALUKID GOLD rūpīgi samaisa. Nepieciešamības gadījumā atļauts atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL. Uzklājot ar veltnīti vai otu var izmantot līdz 15 tilpuma % šķīdinātāja. Šos pašus šķīdinātājus izmanto arī darba instrumentu tīrīšanai. ALUKID GOLD uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Pirms ALUKID GOLD uzklāšanas no krāsojamās virsmas jānotīra netīrumi un korozijas produkti (rūsas). Gadījumos, kad pilnīga virsmas attīrīšana no korozijas produktiem nav iespējama, nepieciešams, kā minimums, notīrīt irdeno rūsas kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas apstrādi ar tādiem abrazīviem instrumentiem kā smilšpapīrs, tērauda suka, slīpēšanas mehānismi u.c. Šinī gadījumā jāreķinās ar iespējamu pretkorozijas aizsardzības efektivitātes samazināšanos. Uzklāj uz sagatavotām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1-2 kārtās, ja iepriekš veikta virsmas gruntēšana, vai 2-3 kārtās, krāsojot negruntētas virsmas. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C, relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85%.

PATĒRINŠ:

8 – 10 m²/l katrai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

vaitspirts, šķīdinātājs VAITSOL. Šos šķīdinātājus izmanto arī darba instrumentu tīrīšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0.45 l, 0.9 l