



ALMIOKS

Dekoratīva alkīda emalja

RAKSTUROJUMS:

Dekoratīva alkīda emalja, kas veido tumši pelēku sudrabotu pārklājumu un pēc savas struktūras atgādina novecojušas kaltas dzelzs virsmu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos un telpās ekspluatējamu iepriekš gruntētu metāla virsmu dekoratīvai apdarei. Īpaši ieteicama tērauda sētu, režģu, žogu, margu, stabu u.c. dekoratīvai apdarei.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa tumši pelēka sudrabota
- negaistošo vielu tilpuma daļa,% 83,5±1,5
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: Ne vairāk par 12 stundām

LIETOŠANA:

Pirms krāsošanas tērauda virsmām noteikti jābūt nogruntētām ar kādu no gruntīm: GF-021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, NEOSPRINT PRIMER. Pirms lietošanas ALMIOKS rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL, pievienojot 0 – 4 tilpuma % veicot uzklāšanu ar otu vai veltnīti. ALMIOKS uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Uzklāj uz gruntētām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1 – 2 kārtās, ja gaisa temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums augstāks par 85%.

PATĒRINŠ:

6 – 10 m²/l vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Vaitspirts, vai šķīdinātājs VAITSOL. Šos šķīdinātājus izmanto arī darba instrumentu tīrīšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0.45 l, 0.9 l

DARBA UN VIDES

AIZSARDZĪBA:

Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties nogērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.