

# MOVILAT 3

## STIPRI MATĒTA AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA IEKŠDARBIEM



- Ātri žūstoša
- Viegli uzklājama
- Laba segtspēja
- Tvaika caurlaidīga
- Nepiloša

### RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar ūdeni atšķaidāma krāsa, kam piemīt laba adhēzija pret jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona, ķieģeļu, rīģipša un dažāda veida tapešu virsmām. Krāsu raksturo laba segtspēja un tvaiku caurlaidība. Nepiloša uzklāšanas laikā, tonējama gaišos krāsu toņos.

### LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa pamatā paredzēta griestu krāsošanai sausās dzīvojamās, biroju, sabiedriskās u.c. telpās ar vidēju un augstu ekspluatācijas slodzi. Var izmantot arī sienu krāsošanai telpās ar vidēju ekspluatācijas slodzi. Lietojama apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona un reljefo akrila, vinila un stikla auduma tapešu, kā arī kokšķiedru un kokskaidu plašu krāsošanai. Var krāsot arī gruntētas metāla un dažādas citas virsmas, kas iepriekš krāsotas ar ūdens dispersiju krāsām.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.
<u>Spīdums:</u>	Stipri matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda
<u>Noturība pret mitru berzi:</u>	III. klase EN 13300 (ISO 11998)
<u>Patēriņš:</u>	8÷12 m <sup>2</sup> /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.

## LIETOŠANA:

### KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.



### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām krāsotās virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.

### **VIRSMAS GRUNTĒŠANA:**

Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar MOVILAT BASE, FORAKRIL BASE, AKROPRIM vai arī ar pašu krāsu MOVILAT 3, kas iepriekš atšķaidīta ar ūdeni līdz 15% no krāsas tilpuma.

### **KRĀSOŠANA:**

Uz iepriekš nekrāsotām virsmām uzklāj 2 kārtas. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%. Iepriekš krāsotām virsmām ieteicama 1 – 2 kārtu uzklāšana. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C un ne augstākai par +30°C.

### **VIRSMAS KOPŠANA:**

Virsmas tīrīšanu vēlams uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Tīrīšanu var veikt ar tīrā ūdenī vai vāji sārmainā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu vai sūkli. Noslēgumā virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

### **DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:**

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.



0.9l, 3.6l, 9l



8÷12 m<sup>2</sup>/l



1 h



RILAKOLOR  
(A BĀZE)

