

MOVILAT 12

AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA Pusmatēta, mazgājama krāsa sienām ar viegli zīdainu (satīna) spīdumu



- Piemērota telpām ar augstu ekspluatācijas slodzi
- Augsta plēves elastība novērš plaisu veidošanos ekspluatācijas laikā
- Izturīga pret daudzkārtēju mazgāšanu
- Augsta baltuma pakāpe
- Nepiloša, viegli uzklājama

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar ūdeni atšķaidāma krāsa, kam piemīt laba adhēzija pret dažādām virsmām. Krāsu raksturo laba segtspēja un izturība pret mazgāšanas līdzekļiem, augsta baltuma pakāpe, ievērojama tvaiku caurlaidība. Nepiloša uzklāšanas laikā, tonējama plašā krāsu toņu diapazonā.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa izmantojama sienu un griestu krāsošanai gan sausās dzīvojamās, biroju, sabiedriskās u.c. telpās, gan arī telpās ar paaugstinātu mitrumu - vannas istabās, tualetēs un tml. Paredzēta apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona un reljefo akrila, vinila un stikla auduma tapešu, kā arī kokšķiedru un kokskaidu plašu krāsošanai. Var krāsot arī gruntētas metāla un dažādas citas virsmas, kas iepriekš krāsotas ar ūdens dispersiju krāsām.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), kas tonējama gaišos krāsu toņos. C bāze tonējama tumšos krāsu toņos, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu. Kopējais krāsu toņu skaits – vairāk par 16.000.
<u>Spīdums:</u>	Pusmatēta, ar viegli zīdainu (satīna) spīdumu.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda
<u>Noturība pret mitru berzi:</u>	Ne mazāk par 5000 cikliem (DIN 53778); I. klase (ISO 11998)
<u>Patēriņš:</u>	8÷12 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.



LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām krāsotās virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar MOVILAT BASE, FORAKRIL BASE, AKROPRIM vai arī ar pašu krāsu MOVILAT 12, kas iepriekš atšķaidīta ar ūdeni līdz 15% no krāsas tilpuma.

KRĀSOŠANA:

Uz iepriekš nekrāsotām virsmām uzklāj 2 kārtas. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%. Iepriekš krāsotām virsmām ieteicama 1 – 2 kārtu uzklāšana. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C un ne augstākai par +30°C.

VIRSMAS KOPŠANA:

Virsmas tīrīšanu vēlams uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Tīrīšanu var veikt ar tīrā ūdenī vai vāji sārmainā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu vai sūkli. Noslēgumā virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.



0.9l, 3.6l, 9l



8÷12 m²/l



1 h



RILAKOLOR
(A, C BĀZE)

