



# AKROPRIM

## KONCENTRĒTA DZIĻI PIESŪCINOŠA GRUNTS MINERĀLĀM VIRSMĀM



- Ar augstu iesūkšanās spēju
- Uzlabo krāsu adhēziju pret krāsojamo virsmu
- Samazina krāsu patēriņu

### **RAKSTUROJUMS:**

Koncentrēts gruntēšanas līdzeklis ar augstu iesūkšanās spēju. Tā lietošana nodrošina krāsu adhēzijas uzlabošanu pret pārklājamo virsmu, krāsu patēriņa samazināšanos, vienmērīgu uzsūkšanās spēju pa visu krāsojamo virsmu, tādējādi uzlabojot pārklājuma dekoratīvās īpašības.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Lietojama porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona u.c.) gruntēšanai pirms krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām, kā arī akrilātu krāsām uz vaišpirta bāzes. Izmantojama ārdarbos un iekšdarbos.

<b><u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u></b>	
<b><u>Krāsa:</u></b>	Caurspīdīgs bezkrāsains pārklājums.
<b><u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u></b>	1 stunda 20°C temperatūrā, 2–3 stundas + 5°C temperatūrā
<b><u>Darba šķīduma patēriņš:</u></b>	4+10 m <sup>2</sup> /l atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūkšanas spējas.
<b><u>Šķīdinātājs:</u></b>	Ūdens.
<b><u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u></b>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<b><u>Glabāšanas laiks:</u></b>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<b><u>Iepakojums:</u></b>	1 l, 5 l.

## **LIETOŠANA:**

### **GRUNTS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Tiek pārdots koncentrāta veidā. Pirms lietošanas samaisīt un atšķaidīt ar ūdeni, kura daudzums atkarīgs no virsmas tipa un tās porainības.  
Ieteicamās attiecības dotas tabulā:

VIRSMSA	ATŠĶAIDĪŠANAS PAKĀPE	
	AKROPRIM, daļa	ŪDENS, daļas
betons, ķieģeļi	1	4÷5
ģipškartons	1	3÷4
apmetums	1	2÷3

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Jānotīra putekļi, netīrumi, atlobījusies agrāk krāsotā krāsa.

### **GRUNTĒŠANA:**

Grunti uzklāj 1 - 2 kārtās uz tīrām, sausām virsmām ar otu, veltnīti jeb pulverizatoru. Gaisa temperatūra nedrīkst būt mazāka par +5°C; relatīvais gaisa mitrums - augstāks par 85%.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni.



1l, 5l



4÷10 m<sup>2</sup>/l  
darba  
šķidrums



1 h

