

AKVATOP

PUSMATĒTA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA KOKA FASĀDĒM



- Augsta atmosfēras izturība
- Neplaisā un neatslāņojas
- Ilgs kalpošanas laiks
- Efektīvi aizsargā koksni pret laikapstākļu iedarbību

RAKSTUROJUMS:

Akrilātu ūdens dispersijas krāsa ar augstu atmosfēras izturību koka fasādēm. Paaugstinātā plēves elastība pilnībā novērš plaisāšanu un pārklājuma atslāņošanu atmosfēras iedarbības rezultātā, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku. Krāsu raksturo laba segtspēja, tā ir nepiloša uzklāšanas laikā. Tonējama plašā krāsu toņu diapazonā.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta koka āršiem un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), sarkanbrūna, tumši brūna, dzeltena, tumši zaļa, melna un sinepju krāsas. A bāze tonējama gaišos krāsu toņos, C bāze – tumšos krāsu toņos, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.
<u>Spīdums:</u>	Pusmatēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1÷1.5 stundas, atkarībā no krāsas toņa.
<u>Patēriņš:</u>	8÷11 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.



VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem. Veicot uzklāšanu uz agrāk krāsootām virsmām nepieciešams pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Šinī gadījumā adhēzijas uzlabošanai ieteicama krāsojamās virsmas viegla apstrāde ar smalku smilšpapīru.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Āra apstākļos ekspluatējamas koka virsmas pirms AKVATOP uzklāšanas jāgruntē ar bezkrāsas puscaurspīdīgo alkīda krāsu koksnes krāsošanai TEKSTURDEKOR vai TEKSTURDEKOR BASE.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj uz tīrām sausām virsmām 1 - 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Uzklāšanas laikā, kā arī vienu diennakti pēc uzklāšanas gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%.

VIRSMAS KOPŠANA:

Virsmas tīrīšanu vēlams uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Tīrīšanu var veikt ar vāji sārmainā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu vai sūkli. Noslēgumā noskalot ar ūdeni.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.



0.9l, 3.6l, 9l



8÷11 m²/l



1 h



RILAKOLOR
(A, C BĀZE)

