



ALKĪDA EMALJA GRĪDAS KRĀSOŠANAI



- Emalja koka un betona grīdām
- Raksturojama ar labu cietību un nodilumizturību

RAKSTUROJUMS:

Alkīda emalja.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Dzeltenbrūna, sarkanbrūna, gaiši brūna, pelēka, zaļa un bēša.
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 24 stundām.
<u>Patēriņš:</u>	6÷9 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL, vaišpirts. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju līdz 8 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem. Betonam jābūt viendabīgam, un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofobizējošas piedevas u.c.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt emaljas adhēziju. Tādēļ gadījumā ja betona pamatnes precīzs sastāvs nav zināms, nepieciešams veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu adhēzijas mehānisku pārbaudi.



Betona absolūtajam mitrumam jābūt ne lielākam par 4%. Jaunas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 28 dienu cietēšanas. No betona virsmas pirms krāsošanas jānotīra kaļķa piens (skat. www.rilak.lv [Betona virsmu sagatavošanas instrukciju](#)).

Veicot uzklāšanu uz agrāk krāsotām virsmām nepieciešams pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Atkārtoti krāsojot grīdas, kas agrāk krāsotas ar alkīdu emaljām, ieteicama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju. Visos gadījumos virsmas jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

KRĀSOŠANA:

Emalju uzklāj uz tīrām sausām virsmām 2-3 kārtās ar otu vai veltnīti.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaišpirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.



0.9l, 2.7l, 10l,
23l



6+9 m²/l



24 h



VAITSOL,
VAITSPIRTS

