


ALMIOKS

DEKORATĪVA ALKĪDA EMALJA



- Veido izteismīgu tumši pelēku sudrabainu pārklājumu ar antīkā kaltā dzelzs efektu
- Piešķir metāla virsmām unikālu dekoratīvu izskatu
- Piemērota lietošanai ārdarbiem un iekšdarbiem

RAKSTUROJUMS:

Dekoratīvā alkīda emalja, kas veido tumši pelēku sudrabainu pārklājumu, kas pēc struktūras atgādina novecojuša kaltā dzelzs virsmu. Viegli uzklājama uz iepriekš nogruntētām virsmām. Pārklājums īpaši eleganti izskatās interjeros loft, industriālajā vai klasiskajā stilā, uzsverot metāla detaļu oriģinalitāti un izsmalcinātību. ALMIOKS ideāli piemērots akcentu un dekoratīvu elementu radīšanai gan modernās, gan tradicionālās telpās, piešķirot tām vintage noskaņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta dekoratīvai iepriekš nogruntētu metāla virsmu apdarei, kuras tiek ekspluatētas gan ārpus telpām, gan iekštelpās. Īpaši ieteicama metāla žogu, režģu, margu, balstu u.c. dekoratīvai apdarei. Iekštelpās tas var būt: kāpņu margas, iekšdurvis, dekoratīvi kaltā metāla elementi, metāla spoguļu un attēlu rāmji, mēbeļu kājas un detaļas (krēsli, galdi, plaukti, gultas) u.c.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	tumši pelēka ar metālisku (sudrabainu) spīdumu
Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %	Ne vairāk par 12 stundām.
Negaistošo vielu masas daļa, %	83,5 ± 1,5
Blīvums +20 °C temperatūrā, gr/ml	1,60 ± 0,05
Patēriņš vienai kārtai:	6 - 10 m ² /l
Šķīdinātājs:	VAITSOL, vaitspirits.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ar otu, veltnīti, pulverizatoru
Glabāšanas laiks:	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā.
Iepakojums:	0,45 l; 0.9 l

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā veicama atšķaidīšana līdz darba viskozitātei ar vaišpirtu vai šķīdinātāju VAITSOL:

- a) uzklājot ar veltnīti vai otu - līdz 4 tilpuma %,
- b) uzklājot ar pulverizatoru - līdz 15 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai pirms krāsošanas jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem), nolobījušās krāsas un netīrumiem. Agrāk krāsotās spīdīgās virsmas jāapstrādā ar smilšpapīru līdz spīduma noņemšanai.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Pirms krāsošanas tērauda virsmām noteikti jābūt nogruntētām ar kādu no gruntīm : GF-021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, NEOSPRINT PRIMER.

KRĀSOŠANA:

Emalju uzklāj 1 – 2 kārtās, ja apkārtējā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaišpirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0,45l, 0.9l



6÷10 m²/l



Ne vairāk kā
12 h



VAITSOL vai
vaišpirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.