

ALUKID HAMMER

PRETKOROZIJAS ALUMĪNIJA GRUNTS-EMALJA



- Dekoratīva grunts-emalja ar labām pretkorozijas īpašībām
- Atļauts uzklāt tieši uz tērauda virsmām
- Piemērota gan āra apstākļiem, gan iekšējām
- Veido dekoratīvu sudrabainu pārklājumu ar "āmurkrāsas" efektu

RAKSTUROJUMS:

Antikorozijas alumīnija gruntējuma-emalja uz alkīda sveķu bāzes. Veido sudrabainu virsmu ar raksturīgu "āmurkrāsas" dekoratīvo efektu, kad metāla virsma izskatās nedaudz nelīdzenā, ar reljefu zīmējumu, kas atgādina āmura sitienu pēdas. Šāds pārklājums ne tikai piešķir estētisku izskatu, bet arī lieliski maskē nelielus virsmas defektus, piemēram, skrāpējumus vai nelīdzenumus. Turklāt tas ir izturīgs pret nodilumu un piešķir izstrādājumam tehnisku vai industriālu izskatu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta tērauda virsmu aizsardzībai pret koroziju, kas tiek izmantotas gan atmosfēras apstākļos, gan iekšējās. Var uzklāt tieši uz tērauda virsmām vai uz virsmām, kas iepriekš nogruntētas ar GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02 gruntīm.

Lai uzsvērtu dekoratīvātāti, gruntējuma-emalju var izmantot šādu objektu krāsošanai:

- vārti, sētas un žogi, garāžu un nolikta durvis, kāpņu margas
- metāla skapji un pastkastītes
- dekoratīvie interjera elementi (piemēram, apgaismes ķermeņi, rāmji, plaukti)
- metāla mēbeles mājai, garāžai vai darbnīcai, plauktu sistēmas
- velosipēdu un dārza konstrukcijas

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	Alumīnija (sudraba) krāsa ar "āmurkrāsas" efektu
Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %	ne vairāk par 12 stundām.
Negaistošo vielu masas daļa, %	49 ± 4
Blīvums, g/ml %	0.92 ± 0,04
Patēriņš vienai kārtai:	8-10 m ² /l
Šķīdinātājs:	VAITSOL, vaitspirts.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota, veltnītis vai pulverizators.
Glabāšanas laiks:	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā, izvairoties no tiešas saules staru iedarbības
Iepakojums:	0.45 l, 0.9 l

LIETOŠANA:

GRUNTS-EMALJAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL: 0-5% – pēc tilpuma uzklājot ar veltnīti vai otu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Tērauda virsmām pirms krāsas uzklāšanas jābūt attīrītām no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un attaukotām. Gadījumos, kad pilnīga virsmas attīrīšana no korozijas produktiem nav iespējama, nepieciešams notīrīt irdeno rūsu kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas apstrādi ar tādiem abrazīviem līdzekļiem kā smilšpapīrs, tērauda birste, slīpēšanas instrumenti u.c. Šinī gadījumā jārēķinās ar iespējamu pretkorozijas aizsardzības efektivitātes samazināšanos.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Atļauts uzklāt tieši uz tērauda virsmām vai uz virsmām kas iepriekš gruntētas ar gruntīm GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02.

KRĀSOŠANA:

Uzklāj uz sagatavotām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1-2 kārtās, ja iepriekš veikta virsmas gruntēšana, vai 2-3 kārtās, krāsojot negruntētas virsmas. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C, relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85%. Uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.45L, 0.9l



8÷10 m²/l



Ne vairāk kā
12 h



VAITSOL vai
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toni, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.