


ALUKID

PRETKOROZIJAS ALUMĪNIJA GRUNTS-EMALJA



- Dekoratīva grunts-emalja ar labām pretkorozijas īpašībām
- Atļauts uzklāt tieši uz tērauda virsmām
- Piemērota gan āra apstākļiem, gan iekšējām
- Ideāla izvēle tērauda virsmu aizsardzībai un dekorēšanai

RAKSTUROJUMS:

Alumīnija grunts-emalja uz alkīda polimēra bāzes. Alkīda polimēra bāze nodrošina izturību un ilgstošu efektivitāti, sudraba tonis piešķir elegantu spīdumu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju ārdarbos un iekšdarbos. Piemērota gan mājas, gan profesionāliem projektiem. Atļauts uzklāt tieši uz tērauda virsmām vai uz virsmām kas iepriekš gruntētas ar gruntīm GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02

TEHNISKIE PARAMETRI:	
<u>Krāsa:</u>	Alumīnija (sudraba) krāsa
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	ne vairāk par 12 stundām.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	51 ± 4
<u>Blīvums, g/ml %</u>	0.92 ± 0,05
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8-10 m2/l
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL, vaitspirts.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā, izvairoties no tiešas saules staru iedarbības
<u>Iepakojums:</u>	0.45 l, 0.9 l; 20 l;

LIETOŠANA:

GRUNTS-EMALJAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL: 0-5% – pēc tilpuma uzklājot ar veltnīti vai otu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Tērauda virsmām pirms krāsas uzklāšanas jābūt attīrītām no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un attaukotām. Gadījumos, kad pilnīga virsmas attīrīšana no korozijas produktiem nav iespējama, nepieciešams notīrīt irdeno rūsu kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas apstrādi ar tādiem abrazīviem līdzekļiem kā smilšpapīrs, tērauda birste, slīpēšanas instrumenti u.c. Šinī gadījumā jābūt jāņem vērā iespējama pretkorozijas aizsardzības efektivitātes samazināšanās.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Atļauts uzklāt uz virsmām kas iepriekš gruntētas ar gruntīm : GF- 021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR vai NEOSPRINT PRIMER.

KRĀSOŠANA:

Uzklāj uz sagatavotām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1-2 kārtās, ja iepriekš veikta virsmas gruntēšana, vai 2-3 kārtās, krāsojot negruntētas virsmas. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C, relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85%. ALUKID uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.45L, 0.9l,
20l



8÷10 m²/l



Ne vairāk kā
12 h



VAITSOL vai
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.