


ALUKID

АНТИКОРРОЗИОННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ



- Декоративная грунт-эмаль с хорошими антикоррозионными свойствами
- Допускается наносить на стальные поверхности
- Подходит как для внутренних, так и для наружных работ
- Идеальный выбор для защиты и декорирования стальных поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Антикоррозионная грунт-эмаль на основе алкидной смолы. Образует покрытие с серебристым металлическим блеском. Алкидная смола обеспечивает прочность и долговечность, серебряный оттенок придаёт элегантный блеск.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначается для защиты от коррозии и декоративной отделки стальных поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Подходит как для домашних, так и для профессиональных проектов. Допускается наносить как непосредственно на стальные поверхности, так и на поверхности, загрунтованные грунтами GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	серебристый
<u>Время высыхания при температуре +20°C :</u>	не более 12 часов
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	51 ± 4
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 ÷ 10 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя , избегая прямых солнечных лучей
<u>Упаковка:</u>	0,45 л, 0,9 л; 2 0 л.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА ГРУНТ-ЭМАЛИ К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем VAITSOL: 0-5% по объему при нанесении валиком или кистью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность перед нанесением ALUKID должна быть очищена от загрязнений, продуктов коррозии (ржавчины). При невозможности произвести полную очистку поверхности от продуктов коррозии необходимо, как минимум удалить непрочную держащуюся ржавчину и максимально зачистить поверхность абразивными средствами (наждачной бумагой, стальной щеткой, шлифовальным инструментом и др.) При этом необходимо учитывать то, что эффективность антикоррозионной защиты в этом случае может быть несколько снижена.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Допускается наносить как непосредственно на стальные поверхности, так и на поверхности, загрунтованные грунтами GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02.

ОКРАСКА:

Наносится на подготовленные поверхности пульверизатором, кистью или валиком в 1-2 слоя при окраске загрунтованных или в 2-3 слоя при окраске незагрунтованных поверхностей при температуре воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не выше 85%. Нанесение ALUKID методом распыления допускается производить только на окрасочных участках промышленных производств и мастерских.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,45л, 0,9 л;
20 л



8÷10 м²/л



Не более
12 часов



VAITSOL или
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом