

AUREKS 60

PUSSPĪDĪGA URETĀNALKĪDA EMALJA GRĪDU KRĀSOŠANAI



- Ātri žūstoša
- Nodilumizturīga
- Augsta pārklājuma cietība
- Koka un betona grīdām
- Emalju ir iespējams tonēt

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, nodilumizturīga uretānalkīda emalja. Salīdzinājumā ar klasiskajām alkīdu emaljām AUREKS 60 nodrošina paātrinātu žūšanu, augstāku pārklājuma cietību un nodilumizturību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	dzeltenbrūna, sarkanbrūna, pelēka, balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos, un C bāze, tonējama tumšos krāsu toņos.
<u>Spīdums:</u>	Pusspīdīga
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	6 stundas
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	51 ÷ 62 atkarīgi no toņa
<u>Patēriņš:</u>	8÷10 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Vaitspirts, VAITSOL.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
<u>Iepakojums:</u>	0,9 l; 2,7 l; 10 l, 9,9 L (A bāze) ; 0,85 L, 2,6 L, 9,5 L – C bāze

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju līdz 7% no emaljas tilpuma.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas ka arī visos gadījumos virsmas jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

Betonam jābūt viendabīgam, un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofobizējošas piedevas u.c.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt emaljas adhēziju. Tādēļ gadījumā ja betona pamatnes precīzs sastāvs nav zināms, nepieciešams veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu adhēzijas mehānisku pārbaudi. Betona absolūtajam mitrumam jābūt ne lielākam par 4%. **Jaunas betona virsmas** drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 28 dienu cietēšanas. No betona virsmas pirms krāsošanas jānotīra kaļķa piens (skat. www.rilak.lv *Betona virsmu sagatavošanas instrukciju*).

Veicot uzklāšanu uz **agrāk krāsotām virsmām** nepieciešams pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Uzklājot AUREKS 60 uz grīdām, kas agrāk krāsotas ar alkīdu emaljām, nepieciešama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju.

KRĀSOŠANA:

Emalju uzklāj uz tīrām sausām virsmām 2 kārtās ar otu vai veltnīti. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +35°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst būt augstāks par 85%. Katras kārtas žūšanas laiks +20°C temperatūrā – 6 stundas (+10°C temperatūrā – 8 stundas). Otrās kārtas uzklāšanu atļauts veikt ne ātrāk kā pēc 7 stundām +20°C temperatūrā vai pēc 9 stundām +10°C temperatūrā. Maksimālais pārkrāsošanas intervāls (līdz nākošās kārtas uzklāšanai) ir 7 dienas. Ja nepieciešams uzklāt nākošo AUREKS 60 kārtu vairāk kā pēc 7 dienām no iepriekšējās kārtas uzklāšanas, kā arī uzklājot AUREKS 60 uz grīdām kas agrāk krāsotas ar alkīdu emaljām, tad šajos gadījumos nepieciešama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātājiem SOLVEKS vai VAITSOL.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 10l,
9.9l (A bāze);
0.85l, 2.55l,
9.5l (C bāze)



8÷10 m²/l



6 h



SOLVEKS, VAITSOL,
VAITSPIRTS



RILAKOLOR
(A, C BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.