

AURLAK, AURLAK M

PARKETA LAKA



- Ātri žūstoša
- Ar augstu cietību un nodilumizturību
- Izmantojamas gan grīdu, gan dažādu koka izstrādājumu lakošanai

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstošas uretānalkīda lakas ar augstu cietību, ūdensizturību un nodilumizturību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Lakas paredzētas telpās ekspluatējamu parketa un dēļu grīdu, kā arī dažādu koka virsmu lakošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Spīdums:</u>	AURLAK – spīdīga, AURLAK M – pusmatēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 4 stundām.
<u>Patēriņš:</u>	8÷10 m ² /l katrai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Vaitspirts vai VAITSOL. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no sasilšanas.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l.

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas laku samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar vaijspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL: uzklājot pirmo kārtu laku atšķaida ar 10 - 15% šķīdinātāja no lakas tilpuma, pārējo kārtu uzklāšanai lakas atšķaidīšanai izmanto 0 - 5% šķīdinātāja no lakas tilpuma.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

LAKOŠANA:

Laku uzklāj uz tīras sausas virsmas 2-3 kārtās. Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +40°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Ieteicamais žāvēšanas laiks pirms nākošās kārtas uzklāšanas – no 8 līdz 48 stundām. Starp kārtām ieteicams veikt vieglu slīpēšanu. Slīpēšana ir obligāta, ja žāvēšanas laiks starp kārtām ir lielāks par 48 stundām. Maksimālo cietību pārklājums sasniedz pēc 5 dienām no pēdējās kārtas uzklāšanas.



INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentu mazgāšanai lieto vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.



0.9l, 2.7l, 10l



8÷10 m²/l



3 h



VAITSOL
VAITSPIRTS

