

# AVANT KONTAKT

## ĀTRI ŽŪSTOŠA GRUNTS AR RUPJGRAUDAINU KVARCA PILDVIELU



- Īpaši piemērota gludām virsmām
- Uzlabo apmetumu un flīžu līmju adhēziju pret pārklājamo virsmu
- Izmantojama ārdarbos un iekšdarbos

### **RAKSTUROJUMS:**

Rupjgraudainas pildvielas iekļaušana grunts sastāvā nodrošina dažāda tipa apmetumu un flīžu līmju adhēziju pret pārklājamo virsmu.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Paredzēta dažādu gludu virsmu (tādu kā betons, ar alkīdu krāsām agrāk krāsotas sienas, klinkera ķieģeļi, keramiskās flīzes u.c.) gruntēšanai nolūkā uzlabot saķeri ar dažādiem apmetumu sastāviem, kā arī flīžu līmi. Var izmantot gan iekšdarbos, gan ārdarbos.

<b><u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u></b>	
<b><u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u></b>	2 stundas
<b><u>Patēriņš:</u></b>	200÷400 g/m <sup>2</sup> atkarībā no krāsojamās virsmas īpašībām.
<b><u>Šķīdinātājs:</u></b>	Ūdens. Instrumentu mazgāšanai arī lietot siltu ūdeni ar ziepēm.
<b><u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u></b>	Ota, veltnītis vai krāsotāja suka.
<b><u>Glabāšanas laiks:</u></b>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<b><u>Iepakojums:</u></b>	1.5 kg; 7.5 kg; 15 kg.

## **LIETOŠANA:**

### **GRUNTS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

No virsmas jānotīra putekļi, netīrumi, atlobījusies agrāk krāsotā krāsa.



### **GRUNTS UZKLĀŠANA:**

Grunti uzklāj 1 kārtā uz tīrām, sausām virsmām. Gaisa temperatūra nedrīkst būt mazāka par +10°C; relatīvais gaisa mitrums - augstāks par 85%. Apmetumu vai līmi uz nogruntētajām virsmām var uzklāt ne agrāk kā pēc 12 stundām +20°C temperatūrā vai pēc 24 stundām +10°C temperatūrā.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai lietot siltu ūdeni ar ziepēm.



1.5kg, 7.5kg,  
15kg



200÷400 g/m<sup>2</sup>



2 h

