

DUOKRON

DIVKOMPONENTU PARKETA LAKA



- Ātri žūstoša
- Paaugstinātas cietības laka
- Izmantojama gan grīdu, gan dažādu koka mēbeļu lakošanai

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša laka ar augstu cietību. Tiek pārdota komplektā ar skābes cietinātāju.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Laka paredzēta telpās ekspluatējamu parketa un dēļu grīdu, kā arī mēbeļu koka virsmu lakošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga un pusmatēta.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 3 stundām.
<u>Patēriņš:</u>	8±10 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	646, 647. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no tiešas saules staru un mitruma iedarbības.
<u>Iepakojums:</u>	2.7 l (kopā ar cietinātāju)

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas lakas pusfabrikātu rūpīgi samaisa, pēc tam stikla vai keramikas traukā pusfabrikātu sajauc ar cietinātāju šādās attiecībās: 100 svara daļām pusfabrikāta pievieno 8 svara daļas cietinātāja. Rūpīgi samaisa un iztur 30 minūtes. Veicot uzklāšanu ar ota vai veltnīti atļauta lakas atšķaidīšana ar šķīdinātāju 646 vai 647 līdz 5 tilpuma procentiem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

LAKOŠANA:

Laku uzklāj uz tīras sausas virsmas 2-3 kārtās. Izturēšanas laiks līdz nākošās kārtas uzklāšanai – ne mazāk par 3 stundām. Maksimālo cietību lakas klājums sasniedz pēc 5-7 diennaktīm. Pēc cietinātāja pievienošanas laka jāizlieto 8 stundu laikā.




INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot šķīdinātājus 646 vai 647.



2.7l



8÷10 m²/l



4 h



VAITSOL,
VAITSPIRTS

