

DUOKRON

DIVKOMPONENTU PARKETA LAKA



- Ātri žūstoša
- Augsta pārklājuma cietība
- Nav nepieciešama gruntēšana
- Lieliska saķere ar virsmu

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša divkomponentu laka ar skābes cietēšanu. Veido cietu, spīdīgu (DUOKRON) vai pusmatētu (DUOKRON M) plēvi ar augstu nodilumizturību. Uzklājot uz parastām koksnes sugām, nav nepieciešama iepriekšēja lakojamās virsmas gruntēšana – laku uzklāj tieši uz noslīpēta parketa.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta parketa grīdu lakošanai dzīvojamās, sabiedriskās un komercitelpās, kur nepieciešama paaugstināta pārklājuma nodilumizturība, kā arī mēbeļu un citu koka interjera detaļu lakošanai telpās.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Izskats:</u>	Gluda virsma. Iespējama gruntskārtas tonēšana pievienojot 5-10 % līdzekli koka virsmu tonēšanai FURNICOLOR PRO nolūkā piešķirt nepieciešamo krāsas toni.
<u>Spīdums:</u>	DUOKRON – Spīdīga; DUOKRON M- pusmatēta.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 3 stundām.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	56,0 ± 3,0
<u>Blīvums, g/ml</u>	1,00 ± 0,02
<u>Patēriņš:</u>	8÷10 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	646
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no tiešas saules staru un mitruma iedarbības.
<u>Iepakojums:</u>	2.7 l (kopā ar cietinātāju)

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas lakas pusfabrikātu rūpīgi samaisa, pēc tam stikla vai keramikas traukā pusfabrikātu sajauc ar cietinātāju šādās attiecībās: 100 svara daļām pusfabrikāta pievieno 8 svara daļas cietinātāja. Rūpīgi samaisa un iztur 30 minūtes. Veicot uzklāšanu ar otu vai veltnīti atļauta lakas atšķaidīšana ar šķīdinātāju 646 līdz 5 tilpuma procentiem. Pēc cietinātāja pievienošanas laka jāizlieto 8 stundu laikā.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem. Lakojamās virsmas iepriekšēja gruntēšana nav nepieciešama.

UZKLĀŠANA:

Laku uzklāj uz tīrām, sausām koka virsmām 2–3 kārtās ar otu vai rullīti. Lakas uzklāšana ar izsmidzināšanas metodi ir atļauta tikai mēbeļu ražošanas krāsošanas iecirkņos. Laku nedrīkst uzklāt uz koksnes, kuras mitrums pārsniedz 10 %. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 65 %. Katras kārtas žūšanas laiks – 2 stundas pie +20 °C temperatūras. Pārklājums sasniedz maksimālo cietību pēc 5–7 dienām. Intervālam starp kārtu uzklāšanu jābūt vismaz 3 stundām.

Jāievēro īpaša uzmanība lakojojot tādu skujkoku virsmas kam raksturīgs paaugstināts sveķu saturs (piemēram, priežu), jo lakas sastāvā ietilpstošo šķīdinātāju iedarbības rezultātā var notikt sveķu ekstrakcija no koksnes lakas slānī kā rezultātā var parādīties sīki lokāli plēves virsmas defekti. Ja tas ir noticis tad vietas ar defektiem jānoslīpē ar smalku smilšpapīru un ne ātrāk kā pēc diennakts jāuzklāj vēl viena plāna lakas kārtā.

Tonalizējot pirmo lakas kārtu ar koksnes tonēšanas līdzekli FURNICOLOR PRO, jāņem vērā iespējamās izmaiņas pārklājuma izskatā (tostarp nokrāsā un plēves caurspīdīgumā). Galīgais pārklājuma izskats būs atkarīgs no lakas patēriņa, koksnes nokrāsas un sugas, kā arī no uzklāšanas metodes.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot šķīdinātāju 646.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



2.7l



8÷10 m²/l



3 h



646



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.