

DUST PRIMER

DZIĻAS PIESŪCINĀŠANAS PUTEKĻUS SAISTOŠA GRUNTS



- Izmantojama ārdarbos un iekšdarbos
- Ar putekļus saistošu efektu
- Uzlabo krāsotās virsmas izturību
- Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma bezkrāsas putekļus saistoša grunts uz akrilātu dispersijas bāzes. Efektīvi saista putekļus kas palikuši uz virsmām no iepriekšējām celtniecības darbu stadijām. Samazina nokrāsoto virsmu ūdens uzsūkšanas spēju, kā arī uzlabo turpmāko pārklājuma kārtu adhēziju. Samazina izmantojamo krāsu patēriņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Izmantojama iekšdarbos un ārdarbos. Paredzēta putekļu saistīšanai uz betona, ķieģeļu, apmetu, ģipškartona un citām minerālām virsmām atvieglotot to turpmāko krāsošanu. Nogruntēto virsmu apdarei ieteicamās krāsas :

- iekšdarbiem : ūdens dispersiju krāsas Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, MOVILAT BASE, MOVILAT PRIMER, MOVILAT 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Interior Professional 4, 7, Movilat Anti-Bacterial, ENAMEL AQUA UNIVERSAL ;

- ārdarbiem : ar ūdeni atšķaidāmā krāsa Forakril, kā arī krāsa Fasolite uz šķīdinātāju bāzes.

Veicot betona un apmetu virsmu apdari iekšdarbos vai arī tādu celtniecības konstrukciju apdari kas nav pakļautas nelabvēlīgu atmosfēras faktoru iedarbībai grunts var kalpot kā patstāvīgs pārklājums. Vienlaicīgi tiek uzlabota virsmas izturība un piešķirtas hidrofobas īpašības.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	bezkrāsas
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	1 stunda
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	10,0 ± 1,5
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	7 - 10 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	1 l; 5 l; 10 l.



LIETOŠANA:

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No stipri puteklainām virsmām nepieciešama iepriekšēja putekļu notraukšana ar piemērotas sukas palīdzību. No jaunām betona virsmām jānotīra t.s. kaļķa piens. (skat. atsevišķu [instrukciju](#) par betona virsmu sagatavošanu krāsošanai).

SAGATAVOŠANA DARBAM:

Grunts ir gatava lietošanai un atšķaidīšana nav nepieciešama.

UZKLĀŠANA:

Uz sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru uzklāj 1-2 kārtas. Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni .

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Nokļūstot acīs nekavējoties izmazgāt ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



1 L; 5 L; 10 L





7÷10 m²/L



1 stunda



ūdens



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.