



DUST PRIMER

ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИЙ ПЫЛЕСВЯЗЫВАЮЩИЙ ГРУНТ



- Предназначен для наружных и внутренних работ
- Обладает пылесвязывающим эффектом
- Повышает поверхностную прочность основания
- Выравнивает впитывающую способность

ХАРАКТЕРИСТИКА:

. Водоразбавляемый бесцветный пылесвязывающий грунт на основе акриловой дисперсии для поверхностей эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений. Эффективно связывает пыль оставшуюся на поверхностях от предыдущих стадий строительных работ, уменьшает водопоглощение окрашенных поверхностей. Улучшает адгезию последующих слоёв краски к поверхности, уменьшает их расход.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

. Предназначен для связывания пыли на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и других минеральных поверхностях облегчая их последующую окраску. Для последующей окраски рекомендуются :

- для внутренних работ - краски Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, MOVILAT BASE, MOVILAT PRIMER, MOVILAT 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Intetior Professional 4, 7, Movilat Anti-Bacterial, ENAMEL AQUA UNIVERSAL;

- для наружных поверхностей - водоразбавляемая краска Forakril, а также краска на основе растворителя Fasolite.

В качестве самостоятельного покрытия грунт может использоваться при отделке бетонных и оштукатуренных стен и потолков внутри помещений, а также при окраске строительных конструкций не подверженных прямому неблагоприятному атмосферному воздействию повышая их поверхностную прочность и придавая поверхности гидрофобные свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	бесцветный
Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:	1 час
Массовая доля нелетучих веществ, %	10,0 ± 1,5 %
Расход для одного слоя:	7 - 10 м ² /л
Растворитель:	Для мытья инструментов использовать воду.
Способы нанесения:	Кистью, валиком, пульверизатором.
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
Упаковка:	1л; 5 л; 10 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА ГРУНТА К РАБОТЕ:

Перед употреблением перемешать. Грунт готов к использованию и разбавления не требует.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

С сильно запыленных поверхностей необходимо предварительно смахнуть пыль щеткой. С новых бетонных поверхностей необходимо удалить известковое молоко. ([СМ.ИНСТРУКЦИЮ](#) по подготовке бетонных поверхностей)

НАНЕСЕНИЕ:

Наносится на сухие поверхности кистью, валиком или пульверизатором в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



1 л; 5 л; 10 л




7÷10 м²/л



1 час



вода



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом