



# DUST PRIMER

## GILIAI ĮSISKERBIANTIS DULKES SURIŠANTIS GRUNTAS



- Skirtas išorės ir vidaus darbams
- Pasižymi dulkes surišančiu efektu
- Padidina pagrindo paviršinį atsparumą
- Išlygina sugeriančiąją gebę

### **CHARAKTERISTIKA:**

Vandeniui skiedžiamas bespalvis dulkes surišantis akrilinės dispersijos gruntas skirtas paviršiams eksploatuojamiems patalpų viduje ir išorėje. Efektyviai suriša dulkes, likusias ant paviršiaus po ankstesnių statybos darbų stadijų, sumažina nudažytų paviršių vandens sugėrimą. Pagerina būsimo dažų sluoksnio adheziją su paviršiumi. Mažina dažų sunaudojimą.

### **PANAUDOJIMO SRITIS:**

Skirtas surišti dulkes ant betono, plytų, tinko, gipso kartono ir kitokių mineralinių paviršių, palengvindamas jų būsimą dažymą. Šiam dažymui rekomenduojama:

- vidaus darbams - dažai Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, MOVILAT BASE, MOVILAT PRIMER, MOVILAT 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Intetior Professional 4, 7, Movilat Anti-Bacterial, ENAMEL AQUA UNIVERSAL;

- išoriniams paviršiams – vandeniui skiedžiami dažai Forakril bei dažai su tirpikliu Fasolite.

Kaip savarankiška danga gruntas gali būti naudojamas patalpų vidaus betoninių ir tinkuotų sienų ir lubų apdailai, dažyti statybinėms konstrukcijoms nepatiriančioms tiesioginio nepalankaus atmosferos poveikio, suteikdamas toms konstrukcijoms paviršinį atsparumą ir hidrofobines savybes.

<b><u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u></b>	
<b><u>Spalva:</u></b>	Bespalvis.
<b><u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u></b>	1 val.
<b><u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u></b>	10,0 ± 1,5 %
<b><u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u></b>	7 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b><u>Tirpiklis:</u></b>	Įrankiams plauti naudojamas vanduo.
<b><u>Gruntavimo būdai:</u></b>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi.
<b><u>Saugojimo trukmė:</u></b>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie aukštesnės už +5°C temperatūros.
<b><u>Pakuotė:</u></b>	1l; 5 l; 10l.



## **PANAUDOJIMAS:**

### **GRUNTO PARUOŠIMAS:**

Prieš panaudojant reikia išmaišyti. Gruntas paruoštas naudojimui, jo skiesti nereikia.

### **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:**

Nuo labai dulktėtų paviršių reikia šepetiu nušluoti dulkes. Nuo naujų betoninių paviršių reikia pašalinti kalkinį pieną. (žr. [instrukciją](#) apie betoninių paviršių paruošimą).

### **GRUNTVIMAS:**

Sausi paviršiai gruntuojami 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu arba pulverizatoriumi, kai oro ir gruntuojamo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5 °C, o santykinė oro drėgmė neviršija 85 %.

### **ĮRANKIŲ PLOVIMAS:**

Įrankiai plaunami vandeniu.

## **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių atsargos priemonių:

- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
  - Laikyti dažus uždarytus ir saugoti nuo vaikų. vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicinos pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę.
- Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



1 l; 5 l; 10 l




7÷10 m



1 val.



vanduo



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo **atspalvio ir blizgesio laipsnio**. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.