



# EKOAKVA, EKOAKVA M

## AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA AKRILA LAKA



- Ātri žūstoša
- Izmantojama gan koka, gan dažādu minerālo virsmu apdarei

### **RAKSTUROJUMS:**

Vienkomponenta ar ūdeni atšķaidāma tonējama laka uz akrilātu dispersijas bāzes.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Izmantojama tādu telpās ekspluatējamu koka un minerālo virsmu (betona, apmetuma un ķieģeļu) lakošanai, kas nav pakļautas intensīvai mehāniskai iedarbībai (piemēram, sienām). Nelietot grīdas lakošanai.

<b><u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u></b>	
<b><u>Krāsa/izskats:</u></b>	Uzklājot laka ir puscaurspīdīga, bet žūstot (aptuveni 30 minūšu laikā) pārklājums kļūst pilnīgi caurspīdīgs. Laka ir tonējama RILAKOLOR tonēšanas sistēmā, izmantojot COLTEC WOOD katalogu.
<b><u>Spīdums:</u></b>	EKOAKVA – pusspīdīga, EKOAKVA M – pusmatēta.
<b><u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u></b>	1 stunda
<b><u>Patēriņš:</u></b>	8÷10 m <sup>2</sup> /l vienai kārtai.
<b><u>Šķīdinātājs:</u></b>	Ūdens.
<b><u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u></b>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<b><u>Glabāšanas laiks:</u></b>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<b><u>Iepakojums:</u></b>	0.9 l; 2.7 l; 10 l.

## **LIETOŠANA:**

### **LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas laku samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Lakojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.



### **LAKOŠANA:**

Laku uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 2-3 kārtās. Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 80%.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Darba instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni.



0.9l, 2.7l



8÷10 m<sup>2</sup>/l



1 h



RILAKOLOR  
(EC BĀZE)

