



EKOAKVA, EKOAKVA M



VANDENIU SKIEDŽIAMIS AKRILINIAI LAKAI

- greitai džiūstantys
- universalūs – tinka ir medinių, ir mineralinių paviršių apdailai
- sudaro lygią, lengvai palaikomą švaroje dangą
- produktas neturi aštraus kvapo

CHARAKTERISTIKA:

Vandeniu skiedžiami spalvinami lakai.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti dekoratyvinei apdailai medinių ir mineralinių (betonas, tinkas, plytos) paviršių, nepatiriančių intensyvaus mechaninio poveikio (pvz., sienos) ir eksploatuojamų patalpų viduje.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Lakuojant lakas yra pusiau skaidrus, bet džiūdamas (30 min. bėgyje) pasidaro visiškai skaidrus. Galima lakus naudoti nespalvintus arba spalvinti (bazė EC) pagal RILAKOLOR sistemą, naudojant COLTEC WOOD (75 atspalviai) katalogą.
<u>Blizgesys:</u>	EKOAKVA- pusiau blizgantis, EKOAKVA M- pusiau matinis.
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros:</u>	1 val.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	25 ÷ 31
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	8 ÷ 10 m ² /l
<u>Tirpiklis:</u>	Vanduo
<u>Lakavimo būdai:</u>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie aukštesnės už +5°C temperatūroje.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l; 9 l.



PANAUDOJIMAS:

LAKŲ PARUOŠIMAS:

Prieš panaudojant išmaišomi. Jeigu reikia iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Nuo lakuojamo paviršiaus reikia pašalinti teršalus ir dulkes.

LAKAVIMAS:

Lakuojama 2÷3 sluoksniais teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi, kai aplinkos temperatūra aukštesnė + 5°C. Naudojant spalvintą laką reikia žinoti, kad gali pasikeisti dangos išorinis vaizdas (atspalvis ir plėvelės skaidrumas). Galutinis dangos vaizdas priklausys nuo lako sunaudojimo, jo atspalvio, medienos rūšies bei lakavimo būdo. Todėl prieš darbų pradžią rekomenduojama atlikti nedidelio plotelio eksperimentinį lakavimą.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami vandeniu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu, reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0,9 l; 2,7 l;
9 l



8÷10 m²/l




1 val.



vanduo



RILAKOLOR
(EC BAZĒ)



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.