ENAMEL AQUA UNIVERSAL

läikiva

AKRÜÜLNE UNIVERSAALNE VESIDISPERSIOONEMAIL

- Mõeldud sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Kiiresti kuivav
- Laia kasutusalaga — metall-, puit-, mineraal- jm pindadele

OMADUSED

Kiiresti kuivav universaalne vesialuseline akrüüldispersioonemail sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Moodustab elastse kattekihi. Kergesti pealekantav, hea kattevõime ja pesemiskindlusega. Võrreldes alküüdemailidega on järgmised eelised: keskkonnasõbralik, kuivab kiiresti, puudub tugev lõhn; ei kolletu aja jooksul; saadaval nii läikiva kui ka matina; sobib kõikidesse ruumitüüpidesse. Lahjendamiseks ja tööriistade puhastamiseks kasutatakse vett.

KASUTUSVALDKOND

Mõeldud puit-, betoon-, krohvitud, tellis- ja krunditud metallpindade, samuti kipsplaatide, reljeefsete akrüül- ja klaaskiudtapeetide jm pindade värvimiseks.

TEHNILISED ANDMED	
Värvus	Baas A, võib kasutada nii valget kui heledaks toonitud värvi
Läige	läikiva
Kuivamisaeg temperatuuril +20°C RH 50%: :	**A) Ülevärvitavuseni:** Imavatel pindadel: • 2 tundi temperatuuril +20 ºC • 3 tundi temperatuuril +10 ºC **Varem värvitud ja krunditud pindadel:** • 4 tundi temperatuuril +20 ºC • 6 tundi temperatuuril +10 ºC **B) Kasutuskõvaduse saavutamiseni**: • 24 tundi temperatuuril +20 ºC **C) Maksimaalse mehaanilise tugevuse saavutamiseni**: • 4 ööpäeva temperatuuril +20 ºC
Mittelenduvate ainete massiprotsent, %	60,0 ± 5,0 %
Kulu ühele kihile	Eelnevalt värvimata puitpindade värvimisel 6–9 m^2/l metalli ja varem värvitud pindade värvimisel 9–11 m^2/l

Lahusti	vett
Pealekandmisviisid	pintsliga, rulliga, pulverisaatoriga
Säilivusaeg	36 kuud tihedalt suletud tootja mahutis temperatuuril üle +5^{0}C
Pakend	0,9 l; 2.7 l

KASUTAMINE

VÄRVI ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

Enne kasutamist segada email hoolikalt läbi ning vajadusel lahjendada veega optimaalse tööviskoossuseni (0–10% mahust).

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, lahtisest värvist ja muudest mustustest. Varem värvitud pinnad tuleb lihvida matiks.

PINNA KRUNTIMINE:

a) metallpinnad:
Varem värvimata metallpinnad kruntida krundiga **NOVAKOR**. Krundi kuivamisaeg temperatuuril +20 °C on vähemalt 24 tundi.

b) atmosfääritingimustes kasutatavad puitpinnad:
Pind töödelda värvitu puidukaitsevahendiga **TEKSTURDEKOR BASE**.

c) poorsed mineraalpinnad:
Kruntida sügavimmutava krundiga **FORAKRIL BASE** või **INTERIOR.**

VÄRVIMINE:

Kantakse kuivale pinnale pintsli, rulli või pihustuspüstoliga 1–2 kihina õhu- ja pinnatemperatuuril vähemalt +5 ºC ning õhu suhtelisel niiskusel mitte üle 80%.

TÖÖRIISTADE PESEMINE

Tööriistade puhastamiseks kasutatakse vett.

TÖÖTERVISHOID JA KESKKONNAKAITSE

Toote käsitsemisel järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.
- Kanda isikukaitsevahendeid (kaitseprille, respiraatorit, kaitsekindaid).
- Hoida suletuna lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Üksikasjalikum teave on nõudmisel väljastataval ohutuskaardil.

0,9 l, 2.7 l

6÷9 m^2/l

4 tunni



Esitatud andmed on saadud laborikatsetest ja praktilistest kogemustest ning neid ei loeta täielikuks. Kõik numbrilised väärtused on soovituslikud ja sõltuvad muuhulgas värvitoonist ja läikeastmest. Toote kvaliteedi tagab meie standardi ISO 9001 kohane tootmissüsteem. Tootjana ei saa me kontrollida ega mõjutada kasutustingimusi ega muid toote kasutamisega seotud tegureid. Me ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kasutusjuhendi eiramisest või materjali väärkasutusest. Meie veebilehelt www.rilak.lv leiate toote spetsifikaadi uusima teabe. Jätame endale õiguse ette teatamata ühepoolselt muuta tehnilisi spetsifikaate. Küsimuste ja arusaamatuste korral võtke ühendust tootja või müüjaga.