

ENAMEL AQUA UNIVERSAL (blizgantis)



AKRILINIS UNIVERSALUS VANDENS DISPERSIJOS EMALIS

- Skirtas išorės ir vidaus darbams
- Greitai džiūstantis
- Plati panaudojimo sritis — metaliniai, mediniai, mineraliniai ir kt. paviršiai

CHARAKTERISTIKA:

Greitai džiūstantis universalus vandeniui skiedžiamas akrilinės dispersijos emalis išorės ir vidaus darbams. Sudaro elastingą dangą, lengvai dengiamą, gerai dangstančią ir atsparią plovimui.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas dažyti medienos, betono, tinko, plytų, nugruntuoto metalo, gipso kartono, reljefinių akrilinių ir stiklo audinio tapetų ir kt. paviršiams. Emalis ypač rekomenduotinas apdailos darbams padidintos drėgmės patalpose (vonių kambariai, santechniniai mazgai ir pan.).

TECHNINIAI RODIKLIAI:	
Spalva:	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.
Nelakių medžiagų masinė dalis, %	50,0 ± 5,0 %
Blizgesys:	Blizgantis
Džiūvimo trukmė:	A) Iki perdažymo: Sugeriantys paviršiai: 2 val. prie +20 °C temperatūros, 3 val. prie +10 °C temperatūros. Anksčiau dažyti ir nugruntuoti paviršiai: 4 val. prie +20 °C temperatūros, 6 val. prie +10 °C temperatūros. B) Iki pasiekiant eksploatacinį tvirtumą: 24 val. prie +20 °C temperatūros, C) Iki maksimalaus mechaninio tvirtumo: 4 paros prie +20 °C temperatūros.
Sunaudojimas vienam sluoksniui:	6 - 9 m ² /l dažant medinius, betoninius ir tinkuotus paviršius, 9 - 11 m ² /l dažant metalinius paviršius.
Tirpiklis:	Vanduo
Dažymo būdai:	Teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi.
Saugojimo trukmė:	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie ne žemesnės kaip +5°C temperatūros.
Pakuotė:	0.9 l, 2.7 l.



PANAUDOJIMAS:

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo nuvalytos dulksės, atsilupę dažai ir kiti nešvarumai. Anksčiau dažytus paviršius reikia nušlifuoti iki matinio lygio.

GRUNTAVIMAS:

a) metaliniai paviršiai: nedažyti paviršiai nugruntuojami **NOVAKOR**. Grunto džiūvimo trukmė – ne mažiau 24 val. prie +20 °C temperatūros.

b) mediniai paviršiai eksploatuojami atmosferos sąlygomis: paviršius apdorojamas bespalviais medieną saugančiais dažais [TEKSTURDEKOR EC baze](#),

c) poringi mineraliniai paviršiai: gruntuojami giliai įsiskverbiančiu gruntu [FORAKRIL BASE](#).

PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant emalis kruopščiai išmaišomas, jei reikia iki optimalaus darbinio klampumo atskiedžiamas vandeniu (0-10 % pagal tūrį).

DAŽYMAS :

Sausi paviršiai dažomi 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu arba pulverizatoriumi kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5 °C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė už 85 %.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami vandeniu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu, reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
 - Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0.9 l, 2.7 l




6 - 11 m²/l



2-6 val.



RILAKOLOR
(A bazė)



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besiremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasilikame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.