

FASOLITE ROOF



ATMOSFERAI ATSPARŪS STOGŲ DAŽAI

- Aukštas atsparumas atmosferai ir drėgmei
- Puikus atsparumas ultravioletinei spinduliutei ir temperatūros svyravimams
- Galimybė atlikti dažymo darbus plačiame temperatūrų intervale – nuo – 5 °C iki + 30°C
- Neleidžia stogui skilinėti

CHARAKTERISTIKA:

Dažai pagaminti iš šviesai atsparios akrilinės dervos ir chlorparafino. Puikus elastingumas užtikrina aukštą dangos atsparumą atmosferai plačiame temperatūrų intervale, nuo – 40 iki + 80 °C. Išsiskiria puikiu atsparumu šviesai ir dangstomumu. Neleidžia asbestui patekti į atmosferą. Pasižymi gera adhezija su naujais ir anksčiau dažytais paviršiais (išskyrus paviršius nudažytus silikatiniais ar kalkiniais dažais). Pranašumas yra galimybė atlikti dažymo darbus prie neigiamų temperatūrų– intervale nuo – 5°C iki + 30°C.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Dažai skirti šiferio (tame tarpe ir turinčio asbesto), molinių ir betoninių čerpių dažymui. Be to, dažai FASOLITE ROOF gali būti panaudoti dažyti pastatų fasadams iš tinko, betono, plytų ir kitokių mineralinių medžiagų.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais, tamsiems tonams gauti naudojama bazė C. Spalvinama pagal RILAKOLOR arba TEMACOLOR sistemas.
<u>Blizgesys:</u>	Matinis.
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros:</u>	Iki atlipimo 2 - 3 val., iki dažant kitą - 6 val..
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	78 ± 3
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	6 - 9 m ² /l
<u>Tirpikliai:</u>	Ksilolas, SOLVEKS SPRINT.
<u>:Dažymo būdai</u>	Teptuku, voleliu.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie temperatūros aukštesnės +5 °C.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l; 9,9 l.

PANAUDOJIMAS:

DAŽŲ PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant dažus reikia kruopščiai išmaišyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Nuo dažomo paviršiaus pašalinami seni silpnai besilaikantys dažai, dulkės ir teršalai. Ant dažomo paviršiaus neturi būti apledijusių ar šerkšno plotelių.

GRUNTAVIMAS:

Gruntavimui naudojami patys dažai FASOLITE ROOF, atskiedus juos tirpikliu SOLVEKS SPRINT iki 15 % pagal dažų tūrį. Visas paviršius, įskaitant galus, kampus, sudūrimus ir kampines detales rūpestingai nugruntuojamas

DAŽYMAS:

Visiškai išdžiūvus gruntu, dažoma dviem sluoksniais teptuku ar voleliu.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Ksilolas, SOLVEKS SPRINT.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu, reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0,9 l; 2,7 l; 9,9 l.



6 - 9 m²/l




2 часа



RILAKOLOR
(A, C BAZĖS)



Ksilolas,
SOLVEKS
SPRINT



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.