



# FASOLITE ROOF



## АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ КРЫШ

- Высокая атмосферо- и влагостойкость
- Прекрасная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур
- Возможность проведения окрасочных работ в широком интервале температур - от минус 5 °С до + 30°С
- Предотвращает образование трещин

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Краска изготовлена на основе светостойкой акриловой смолы и хлорпарафина. Благодаря отличной эластичности обеспечивает высокую атмосферостойкость покрытия в широком диапазоне температур - от - 40 до + 80 °С. Обладает отличной светостойкостью и высокой укрывистостью. Предотвращает попадание асбеста в атмосферу. Обладает прекрасной адгезией к новым и ранее окрашенным поверхностям (кроме поверхностей, окрашенных силикатными или известковыми красками). Преимуществом краски является возможность проведения окрасочных работ при отрицательных температурах – от минус 5°С до + 30°С.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска предназначена для окраски шифера, в т.ч. асбестосодержащего, а также глиняных или бетонных черепиц. Кроме того краска FASOLITE ROOF может быть использована для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей фасадов зданий.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белая (база А) тонируется в светлые тона, база С - в тёмные тона. Для тонирования используются системы RILAKOLOR или TEMACOLOR.
<u>Блеск:</u>	Матовый.
<u>Время высыхания при температуре +20°С:</u>	На отлип 2 - 3 часа, для нанесения следующего слоя 6 часов.
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	78 ± 3
<u>Расход для одного слоя:</u>	6 - 9 м <sup>2</sup> /л
<u>Растворитель:</u>	Ксилол, SOLVEKS SPRINT.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком.
<u>Срок хранения:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 °С.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л; 9,9 л.



## **ПРИМЕНЕНИЕ:**

### **ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:**

Перед применением краску тщательно перемешать.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

С окрашиваемой поверхности удаляют старую непрочнодержасьую краску, пыль и загрязнения. Окрашиваемая поверхность не должна содержать обледеневших (с изморосью) участков.

### **ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Для грунтования поверхности используется сама краска FASOLITE ROOF предварительно разбавленная растворителем SOLVEKS SPRINT до 15 % от объема краски. Нанесение грунта проводится тщательно по всей поверхности, включая торцы, углы, стыки и угловые детали.

### **ОКРАСКА:**

Краску наносят кистью или валиком в два слоя после полного высыхания грунтовочного слоя.

### **ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Ксилол, SOLVEKS SPRINT.

### **ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:  
- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;  
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).  
Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;  
9,9 л.



6 - 9 м<sup>2</sup>/л




2 часа



RILAKOLOR  
(A, C БАЗА)



Ксилол,  
SOLVEKS  
SPRINT



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом