

FORAKRIL BASE

GILIAI ĮSISKVERBIANTIS MINERALINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAS



- Skirtas išorės ir vidaus darbams
- Išlygina sugeriamąją gebą
- Sumažina medžiagų sunaudojimą būsimo dažymo metu
- Padidina nugruntuoto paviršiaus tvirtumą

CHARAKTERISTIKA:

Vandeniu skiedžiamas bespalvis giliai įsiskverbiantis akrilinės dispersijos gruntas, skirtas paviršiams, eksploatuojamiems patalpų viduje ir išorėje. Sumažina nudažytų paviršių vandens sugėrimą, išsaugodamas aukštą garų pralaidumą. Pagerina būsimo dažų sluoksnio adheziją su paviršiumi, sumažina dažų sunaudojimą.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas gruntuoti betono, plytų, tinko, gipso kartono ir kt. mineralinius paviršius, palengvina jų tolimesnį dažymą. Nugruntuoto paviršiaus dažymui rekomenduojama naudoti šiuos produktus:

- vidaus paviršiams - Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, FORAKRIL PRIMER, Movilat Base, Movilat 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Interior Professional 4, Interior Professional 7, Movilat Anti-Bacterial, ENAMEL AQUA UNIVERSAL;

- išorės paviršiams – vandeniu skiedžiamus fasadų dažus [Forakril](#).

Kaip savarankiška danga gruntas gali būti naudojamas patalpų vidaus betoninių ir tinkuotų sienų ir lubų, statybinių konstrukcijų apdailai, padidindamas jų paviršinį atsparumą ir pagerindamas hidrofobines paviršiaus savybes.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	bespalvis
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	0,5 val. – iki nelipimo. 1 val. – iki tolimesnių dažymų.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	8,5 ± 1,5 %
<u>Tankis, g/ml :</u>	1,00 ± 0,03
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	4 - 10 m ² /l
<u>Tirpiklis:</u>	Vanduo
<u>Gruntavimo būdai:</u>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi, beorio išpurškimo įrenginiais. Rekomenduojamas tūtos skersmuo - 0,011 — 0,013".
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie aukštesnės už 0°C temperatūros..
<u>Pakuotė:</u>	1 l; 5 l; 10 l.



PANAUDOJIMAS:

GRUNTO PARUOŠIMAS:

Gruntas paruoštas naudojimui, jo skiesti nereikia.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Nuo paviršiaus turi būti nuvalytos dulės, atsisluoksniavę dažai ir nešvarumai.

GRUNTAVIMAS:

Gruntuojami sausi švarūs paviršiai kai oro ir gruntuojamo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5 °C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė už 85 %. Jeigu nuspręsta gruntą panaudoti kaip galutinę (be tolimesnio dažymo) dangą, būtina gruntuoti 2 sluoksniais.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami vandeni su muilu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių atsargos priemonių:

- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Laikyti dažus uždarytus ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicinos pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę.

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



1 l; 5 l; 10 l




4÷10 m²/l



1 val.



vanduo



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.