

# FORAKRIL BASE

## DZIĻAS PIESŪCINĀŠANAS GRUNTS MINERĀLĀM VIRSMĀM



- Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem
- Izlīdzina iesūkšanās spēju
- Samazina materiālu patēriņu turpmākajām kārtām
- Palielina nogruntētās virsmas izturību

### **RAKSTUROJUMS:**

Ar ūdeni atšķaidāma bezkrāsas dziļas piesūcināšanas grunts uz akrilātu dispersijas bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem. Samazina krāsoto virsmu ūdens uzsūkšanu vienlaicīgi saglabājot augstu tvaiku caurlaidību. Uzlabo sekojošo krāsu kārtu adhēziju pret virsmu, samazina izlietojamo krāsu patēriņu.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Paredzēta betona, ķieģeļu, apmestu, reģipša un citu minerālo virsmu gruntēšanai nolūkā atvieglot sekojošo krāsošanas procesu. Tālākai gruntēto virsmu krāsošanai ieteicams izmantot sekojošos materiālus :

- iekšdarbiem : Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, FORAKRIL PRIMER, Movilat Base, Movilat 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Interior Professional 4, Interior Professional 7, Movilat Anti-Bacterial, ENAMEL AQUA UNIVERSAL;

- ārdarbiem : ar ūdeni atšķaidāmo krāsu fasādēm Forakril.

Kā patstāvīgu pārklājumu grunti var izmantot iekšdarbos, veicot betona un apmestu sienu un griestu, kā arī dažādu citu konstrukciju krāsošanu, tādējādi uzlabojot virsmas stiprību un hidroforbās īpašības.

<b>TEHNISKIE PARAMETRI:</b>	
<b>Krāsa:</b>	Bezkrāsas
<b>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</b>	0,5 stundas līdz nelipšanai 1 stunda līdz iespējai pārkrāsot
<b>Negaistošo vielu masas daļa, %</b>	8,5 ± 1,5
<b>Blīvums, g/ml :</b>	1,00 ± 0,03
<b>Patēriņš vienai kārtai:</b>	4 - 10 m <sup>2</sup> / l
<b>Šķīdinātājs:</b>	Instrumentu mazgāšanai jālieto ūdens ar ziepēm.
<b>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</b>	Ota, veltnītis, pulverizators vai bezgaisa smidzināšanas iekārtas Ieteicamais sprauslas diametrs - 0,011 - 0,013".
<b>Glabāšanas laiks:</b>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<b>Iepakojums:</b>	1 l; 5 l; 10 l.

## **LIETOŠANA:**

### **GRUNTS SAGATVOŠANA DARBAM:**

Grunts ir gatava lietošanai. Atšķaidīšana nav paredzēta..

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra putekļi, atlobījusies krāsa un netīrumi.

### **UZKLĀŠANA:**

Uzklāj uz tīrām un sausām virsmām, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %. Ja grunts tiek izmantota kā vienīgais pārklājums, tad nepieciešams uzklāt 2 kārtas..

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdens ar ziepēm.

### **DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:**

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



1 l, 5 l, 10l




4÷10 m<sup>2</sup>/l



1 st



Ūdens



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv). Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.