

GF - 021

ALKIDINIS GRUNTAS



- Greitai džiuštantys
- Apsauga nuo korozijos

CHARAKTERISTIKA:

Alkidinis gruntas.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas gruntuoti plieninius paviršius, eksploatuojamus atmosferos sąlygomis, prieš dengiant juos alkidiniais ir uretano alkido emaliniais dažais Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Neosprint 30 arba RIALKID, siekiant apsaugoti nuo korozijos.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Išorinis dangos vaizdas:</u>	Raudonai rudas
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	Ne daugiau 5 val., - išlaukimo laikas iki dažant kitą grunto ar emalio sluoksnį ne mažiau 6 val.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	68 ± 2
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	10-12,5 m ² /l kai gaunamas vienas 40-50 µm storio sausos plėvelės sluoksnis
<u>Tirpiklis:</u>	Ksilolas, solventas, tirpikliai SOLVEKS arba SOLVEKS SPRINT.
<u>Lakavimo būdai:</u>	Teptuku, voleliu, pulverizuojant.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	48 mėn. Sandariai uždarytoje gamintojo taroje
<u>Pakuotė:</u>	0.45 l, 0,9 l; 2,7 l; 10 l, 23 l

PANAUDOJIMAS:

PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš naudojant gruntą reikia rūpestingai išmaišyti. Jeigu reikia galima iki darbinio klampumo atskiesti ksilolu, solventu, tirpikliai SOLVEKS arba SOLVEKS SPRINT: 0-5% pagal tūrį – dengiant voleliu ar teptuku.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Tepti gruntą purškimo būdu leidžiama tik ant dažytų pramoninės gamybos ir dirbtuvių plotų. Nuo gruntuojamo paviršiaus pašalinkite nešvarumus, korozijos produktus (rūdis) ir riebalus.



DAŽYMAS:

Gruntą ant sauso ir švaraus paviršiaus 1-2 sluoksniais tepkite teptuku ar voleliu arba užpurškite oriniu ar beoriu purkštuvu (purkštuko skersmuo 0,011"-0,017"). Oro ir gruntuojamo paviršiaus temperatūra darbo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, o santykinis oro drėgnumas – ne didesnis kaip 85%. Prieš dengdami kitu grunto ar emalio sluoksniu palaukite ne mažiau kaip 6 valandas. Tepti gruntą purškimo būdu leidžiama tik ant dažytų pramoninės gamybos ir dirbtuvių plotų.

IRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami tirpikliais Ksilolas, solventas, tirpikliai SOLVEKS arba SOLVEKS SPRINT.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu, reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0,45 l, 0,9 l;
2,7 l; 10 l, 23 l



10-12,5 m²/l



5 val.



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.