



GRUNTS GF-021

ALKĪDA GRUNTS



- Ātri žūstoša
- Sekmē tērauda aizsardzību pret koroziju

RAKSTUROJUMS:

Alkīda grunts ar labu adhēziju pret tērauda virsmām.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Grunts GF-021 paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Pentalux TM vai URF-1128 nolūkā aizsargāt tās no korozijas.

| <u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u> | |
|--|--|
| <u>Krāsa:</u> | Sarkanbrūna |
| <u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u> | Ne vairāk par 5 stundām |
| <u>Patēriņš:</u> | 10÷12,5 m ² /l sasniedzot sausās plēves biezumu 40–50 μm (nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā) |
| <u>Šķīdinātājs:</u> | Ksilols, solvents, šķīdinātāji SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT. |
| <u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u> | Ota, veltnītis, smidzinātājs. |
| <u>Glabāšanas laiks:</u> | 48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā. |
| <u>Iepakojums:</u> | 0.45 l; 0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l. |

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei, pievienojot 0 - 5 % šķīdinātāja, ja uzklāšanu veic ar otu vai veltnīti

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamā virsma jāattīra no netīrumiem un rūsas. Jāveic attaukošana.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Grunti uzklāj 1 – 2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Grunts uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. Katras



kārtas žūšanas laiks līdz pārkrāsošanai – ne mazāk par 6 stundām + 20 °C temperatūrā.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ksilolu, solventu vai šķīdinātājus SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT.



0.45l, 0.9l,
2.7l, 10l, 23 l



10÷12.5 m²/l



5 h



SOLVEKS,
SOLVEKS
SPRINT,
KSILOLS

