



GRUNTS GF-021

ALKĪDA GRUNTS



- Ātri žūstoša
- Sekmē tērauda aizsardzību pret koroziju

RAKSTUROJUMS:

Universāla alkīda grunts ar labu adhēziju pret tērauda virsmām.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Grunts GF-021 paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Neosprint 30 vai RIALKID nolūkā aizsargāt tās no korozijas. Gruntij ir plašs pielietojums lauksaimniecības un celtniecības tehnikā, metāla konstrukcijās, cauruļvados. Kā arī grunti lieto metāla garāžu, žogu, restu un citu objektu gruntēšanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Sarkanbrūna
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 5 stundām, , izturēšanas laiks "līdz pārkrāsošanai ar nākošo grunts vai emaljas kārtu" – ne mazāk par 6 stundām.
<u>Neaistošo vielu masas daļa, %</u>	68 ± 2
<u>Patēriņš:</u>	10÷12,5 m ² /l sasniedzot sausās plēves biezumu 40–50 μm (nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā)
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ksilols, solvents, šķīdinātāji SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs vai bezgaisa smidzināšanas iekārta (ar sprauslas diametru 0,011"-0,017").
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
<u>Iepakojums:</u>	0.45 l; 0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l.

LIETOŠANA:

SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei, pievienojot 0 - 5 % šķīdinātāja, ja uzklāšanu veic ar otu vai veltnīti

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamā virsma jāattīra no netīrumiem un rūsas. Jāveic attaukošana.

UZKLĀŠANA:

Grunti uzklāj 1 – 2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Grunts uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. Katras kārtas žūšanas laiks līdz pārkrašošanai – ne mazāk par 6 stundām + 20 °C temperatūrā. Grunts uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ksilolu, solventu vai šķīdinātājus SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.45l, 0.9l,
2.7l, 10l, 23 l



10÷12.5 m²/l



5 h



SOLVEKS,
SOLVEKS
SPRINT,
KSILOLS



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.