

# INTERIOR PROFESSIONAL 7



## MATINIAI AKRILINIAI VANDENS DISPERSIJOS VIDAUS DARBŲ DAŽAI

- Skirti sienų ir lubų apdailai
- Rekomenduojami patalpoms su aukšta eksploatacine apkrova
- Lengvai plaunami, gerai dangstantys
- Tinka dažyti vonių kambariams

### **CHARAKTERISTIKA:**

Gritai džiūstantys, lengvai dažomi, vandeniui skiedžiami akrilinės dispersijos dažai. Sudaro matinę lengvo šilkinio blizgesio dangą. Pasižymi padidintu atsparumu plovimui. Pasižymi minkšta tiksotropija, palengvinančia darbą dažant didelius plotus.

### **PANAUDOJIMO SRITIS:**

Skirti dažyti tinko, betono, plytų ir regipso sienų ir lubų paviršiams patalpose su vidutine ir aukšta eksploatacine apkrova (gyvenamos, kontorų, visuomeninės ir kt. patalpos). Galima dažyti reljefiniams akrilo ir stiklo audinio tapetams. Tinka apdailos darbams patalpose su padidinta drėgme (vonių kambariai, sanmazgai ir pan.).

<b><u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u></b>	
<b><u>Spalva:</u></b>	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais. tamsiems tonams gauti naudojama bazė C. Spalvinama pagal RILAKOLOR sistemą.
<b><u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u></b>	1 val.
<b><u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u></b>	50 ± 3
<b><u>Tankis, g/ml</u></b>	1,30 ± 0,05
<b><u>Atsparumas plovimui</u></b>	Atitinka 1 klasę ( ISO 11998 )
<b><u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u></b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b><u>Tirpiklis:</u></b>	Vanduo
<b><u>Dažymo būdai:</u></b>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi, ir beorio išpurškimo įrenginiais. Rekomenduojamas tūtos skersmuo - 0,017 — 0,021".
<b><u>Saugojimo trukmė:</u></b>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie temperatūros aukštesnės už +5°C.
<b><u>Pakuotė:</u></b>	0,9 l; 3,6 l; 9 l.



## **PANAUDOJIMAS:**

### **DAŽŲ PARUOŠIMAS:**

Prieš panaudojant dažai. Jeigu reikia iki darbinio klampumo aiskiedžiami vandeniu.

### **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:**

Nuo paviršiaus nuvaloma kreida, atsilupę dažai ir teršalai. Jeigu yra pelėsių ar kitokių grybelių pažeidimų, paviršius apdorojamas [AKVASEPT](#) tirpalu.

### **PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:**

Poringus paviršius rekomenduojama nugruntuoti gruntavimo priemonėmis [FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), [AKROPRIM](#), gruntu MOVILAT BASE arba pačiais dažais Interior Professional 7, juos papildomai atskiedus vandeniu (iki 15% pagal tūrį).

Blizgantys mineraliniai paviršiai, tokie kaip kokliai ar klinkerinės plytos, pradžioje būtinai gruntuojami įsiskverbiančiu gruntu FORAKRIL BASE.

### **DAŽYMAS:**

Dažoma 1-2 sluoksniais kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė už 85%.

### **ĮRANKIŲ PLOVIMAS:**

Įrankiai plaunami vandeniu.

### **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių atsargos priemonių:

- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Laikyti dažus uždarytus ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicinos pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę.

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0,9 l; 3,6 l; 9l



8÷12 m<sup>2</sup>/l




1 val.



RILAKOLOR  
(A, C BAZĒS)



vanduo



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksmų. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.