

KČ - 190

CHLORKAUČIUKINIS EMALIS



- Sudaro elastingą dangą
- Užtikrina ilgalaikę metalo antikorozinę apsaugą
- Danga pasižymi aukštu atsparumu vandeniui ir druskoms

CHARAKTERISTIKA:

Antikorozinis chlorkaučiukinis emalis. Sudaro elastingą aukšto atsparumo vandeniui ir druskoms dangą.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas efektyviai ir ilgalaikiai antikoroziniai apsaugai plieninių, aliumininių ir cinkuotų paviršių, eksploatuojamų atmosferos sąlygomis (tame tarpe gamybinėje ir jūros atmosferoje). Naudojamas plačiame temperatūrų intervale: nuo +40 iki minus 10 °C .

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	juoda
<u>Blizgesys:</u>	Pusiau matinis
<u>Džiūvimo trukmė +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	A) Iki dengiant antruoju ir kitais sluoksniais: 1,5 val. prie +20 °C temperatūros; 4 val. prie minus 10 °C temperatūros. B) Iki įgyjant eksploatacinį atsparumą: 16 val. prie +20°C temperatūros; 48 val. prie minus 10°C temperatūros.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	52 ± 4
<u>Nelakių medžiagų tūrinė dalis, %</u>	40 ± 3
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	7,0 –11,0 m ² / l
<u>Tirpiklis:</u>	SOLVEKS SPRINT arba ksilolas
<u>Dažymo būdai:</u>	Teptuku, pulverizatoriumi arba panardinant
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje. Atsparus šalčiui.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l; 10 l.



PANAUDOJIMAS:

DAŽŲ PARUOŠIMAS:

Prieš naudojant rūpestingai išmaišyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Dažomas paviršius turi būti švarus, be korozijos produktų (rūdžių) ir nuriebalintas. Emalis tinka tiek gruntuotiems, tiek ir negruntuotiems plieniniams paviršiams. Išankstinis nugruntavimas daugumoje atveju sustiprina apsauginės dangos efektyvumą.

PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:

Plieninius paviršius rekomenduojama gruntuoti gruntu [EPOPRIM](#) (1-2 sluoksnių sausos grunto plėvelės suminis storis turi siekti $100 \div 120\mu\text{m}$). Aliumininiams ir cinkuotiems paviršiams naudojamas gruntas [VL-02](#) arba EPOPRIM (gruntuojama vienu sluoksniu, sudarant $40 \div 50\mu\text{m}$ storio sausą plėvelę).

DAŽYMAS:

Nugruntuoti paviršiai dažomi 2 sluoksniais teptuku, pulverizatoriumi arba panardinant. Negruntuoti paviršiai dažomi 3 sluoksniais. Dažant teptuku emalio skiesti nereikia. Naudojant pulverizatorių ar panardinant, emalis iki darbinio klampumo atskiedžiamas tirpikliu [SOLVEKS SPRINT](#) arba ksilolu: iki 25 % – panardinant ir iki 40 % – naudojant pulverizatorių. Dažoma kai santykinė oro drėgmė neviršija 85 %.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami tirpikliu [SOLVEKS SPRINT](#) arba ksilolu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Laikyti emalį uždarytoje talpoje ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garų ir aerozolių. Neleisti patekti ant odos ar į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos, ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Neleisti patekti į supančią aplinką.

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris paprašius pateikimas



0,9 l; 2,7 l; 10



7÷11 m²/l



16 val.



[SOLVEKS SPRINT](#)
ksilolas

Pateikti duomenys, gauti laboratorinių tyrimų metu ir iš praktinės patirties, nėra pilni. Visos skaitinės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kitko ir nuo atspalvio ar blizgesio lygio. Produkto kokybę garantuoja mūsų gamybos sistema, atitinkanti standartą ISO 9001. Mes, kaip gamintojai, negalime kontroliuoti produkto panaudojimo veiksnių, tame tarpe dengimo sąlygų ar jas paveikti. Mes neatsakome už žalą, atsirandančią dėl produkto panaudojimo instrukcijos nesilaikymo ar naudojimo ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite pačią naujausią informaciją apie produktų specifikaciją. Mes pasilieiname sau teisę vienašališkai, neįspėjant daryti pakeitimų techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, susiekite su gamintoju ar pardavėju.