



# LATEKSIL

## ГЛУБОКО МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



- Предназначена для отделки потолков
- Экономичное и практичное решение для помещений с низкой нагрузкой
- Устойчива к ремонтному перекрашиванию

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Акриловая вододисперсионная краска. Образует глубоко матовое покрытие, устойчивое к ремонтному перекрашиванию этой же или ей подобной краской.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски потолков, оштукатуренных стен и других минеральных поверхностей в сухих помещениях, с низкой эксплуатационной нагрузкой (склады, гаражи и т.п.).

| <u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>                                                       |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Цвет:</u>                                                                         | Белый                                                                                   |
| <u>Блеск:</u>                                                                        | Глубоко матовая                                                                         |
| <u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u> | 1 час                                                                                   |
| <u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>                                            | 64 ± 3                                                                                  |
| <u>Плотность:</u>                                                                    | 1,65 ± 0,05                                                                             |
| <u>Устойчивость к мытью:</u>                                                         | Соответствует 4 классу ( ISO 11998 )                                                    |
| <u>Расход для одного слоя:</u>                                                       | 7 - 10 м <sup>2</sup> / л                                                               |
| <u>Растворитель:</u>                                                                 | вода                                                                                    |
| <u>Способы нанесения:</u>                                                            | Кистью, валиком, пульверизатором.                                                       |
| <u>Срок хранения:</u>                                                                | 36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 <sup>0</sup> С. |
| <u>Упаковка:</u>                                                                     | 3,6 л; 9 л.                                                                             |



## **ПРИМЕНЕНИЕ:**

### **ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:**

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой до 15% по объёму.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#)

### **ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами [FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), [AKROPRIM](#).

### **ОКРАСКА:**

Краска наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C. Покрытие становится укрывистым после высыхания.

### **ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Для промывки инструментов используется вода.

### **ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.




3.6 л, 9 л



7÷10 м²/л



1 час



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом