



MOVILAT ANTI-BACTERIAL



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Обладает способностью противостоять росту бактерий, грибов и плесени
- Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- Легко моющаяся

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, легко наносимая, водоразбавляемая краска на основе акриловой дисперсии. Краску характеризует наличие антибактериальных свойств, хорошая укрывистость и стойкость к мытью. LVGMC (Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии) присвоил биоциду, содержащемуся в Movilat Anti-Bacterial, инвентарный номер, подтверждающий, что биоцид соответствует требованиям и может использоваться в качестве дезинфицирующего средства и альгицида. Вы можете просмотреть документ, [нажав здесь](#).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью (ваннные комнаты, санузлы и т.п.). Применяется для отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных, и гипсокартонных поверхностей.

Рекомендуется для отделки стен и потолков в медицинских учреждениях, детских садах, школах, предприятиях пищевой промышленности и др. помещениях, о чем свидетельствует «Гигиеническая оценка» Инспекции здравоохранения Латвийской Республики, которая подтверждает качество и безопасность продукта для профессионального использования при отделке стен и потолков в общественных зданиях, соблюдая требования инструкции по применению продукта и требования в области безопасности труда. Вы можете просмотреть документ, [нажав здесь](#).

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для получения темных тонов используется база С. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
<u>Блеск:</u>	Матовая с легким шелковистым блеском
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	53 ± 3 А база; 61 ± 3 С база
<u>плотность, г/мл</u>	1,30 ± 0,05
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует 1 классу (ISO 11998)
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м ² / л



Разбавитель:	вода.
Способы нанесения:	Кистью, валиком, пульверизатором и установками безвоздушного распыления. Рекомендуемый диаметр сопла - 0,017 — 0,021".
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 ⁰ С.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой, до 15 % по объёму .

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами ([FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), [AKROPRIM](#) или самой краской Movilat Anti-Bacterial, дополнительно разбавленной водой).

ОКРАСКА:

Краска наносится в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5⁰С. Для поддержания антибактериальных свойств поверхности рекомендуется перекраска каждые 3 - 4 года.

ЧИСТКА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

Приступить к мокрой очистке разрешается не ранее чем через неделю после нанесения краски. Для этой цели используется тряпка или поролоновая губка намоченная водой или слабым раствором мощного средства. В завершении рекомендуется протереть поверхность с использованием чистой воды.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

В ванных комнатах избегать обильного воздействия воды, для предотвращения ускоренного вымывания активных компонентов из плёнки покрытия.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:


Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 3,6 л; 9 л




8÷12 м²/л



1 час



RILAKOLOR



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом