

MOVILAT 12

PUSMATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA IEKŠDARBIEM



- Paredzēta sienu un griestu apdarei
- Viegli uzklājama, gandrīz nešļakstās un ātri žūst
- Lieliska mitruma un mazgāšanas izturība
- Ideāli piemērota vannas istabām, virtuvēm un citām mitrām telpām
- Pusmatēta ar vieglu zīdainu (satīna) spīdumu

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, viegli uzklājama ūdenī disperģējama krāsa uz akrila dispersijas bāzes iekšdarbiem. Veido pusmatētu pārklājumu ar maigu zīdainu spīdumu. Nodrošina papildu aizsardzību pret mitrumu un atvieglo krāsotās virsmas kopšanu. Pārklājumam ir augsta mazgāšanas izturība un laba elastība, kas palīdz novērst plaisāšanu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Piemērota apmetuma, betona, koka, ķieģeļu un ģipškartona virsmu krāsošanai iekštelpās ar vidēju un augstu ekspluatācijas slodzi (dzīvojamās telpas, biroji, sabiedriskās telpas u.c.). Var izmantot arī reljefām akrila tapetēm un stiklašķiedras tapešu krāsošanai. Ieteicama arī mitrās telpās, piemēram, vannas istabās un sanitārajos mezglos.)

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tumšu toņu iegūšanai izmantojama C bāze. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma.
<u>Spīdums:</u>	Pusmatēta ar vieglu zīdainu (satīna) spīdumu.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	A bāzei: 58 ± 4; C bāzei: 41 ± 4.
<u>Noturība pret mazgāšanu:</u>	Atbilst 1. klasei (ISO 11998).
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8 - 12 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Glabāšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.



LIETOŠANA: **KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita veida sēnīšu bojājumi, tad jāveic apstrāde ar [AKVASEPT](#) šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), grunti [MOVILAT PRIMER](#) vai ar pašu krāsu MOVILAT 12, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 tilpuma %).

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Krāsas patēriņš ir 8-12 m²/l katrai kārtai. Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā ar relatīvo gaisa mitrumu 50 % – 1stunda.

VIRSMAS KOPŠANA:

Mēnesi pēc krāsošanas virsma ir izturīga pret mazgāšanu ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Tīrīšanu var veikt ar drānu vai sūkli, kas samērcēta tīrā ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tīrīšanas ar mazgāšanas līdzekļiem virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli, un pēc tam tā jānoslauka sausa. Var būt nelielas pārklājuma spīduma izmaiņas.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 3.6l, 9l




8÷12 m²/l



1 h



RILAKOLOR
(A, C BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.